

# MAT 78 ULTRA

## Peinture mate isolante et masquante des taches en phase aqueuse



### DESTINATION

- Pour la rénovation des maçonneries intérieures tachées
- Murs et plafonds, en pièces sèches
- Etat de finition A ou B selon la préparation des supports

### QUALITÉS DOMINANTES

- Isole les taches d'humidité, suie, nicotine, salissures de mouche, feutre...
- Fort pouvoir masquant
- Belle blancheur durable
- Sans tension, ne tire pas les fonds
- Excellente adhérence (exemple PVC, bois verni, métaux non ferreux)
- Additif à effet antirouille immédiat.

### TEINTES

Blanc et teintes pastel du nuancier Chromatic®

### DEGRÉ DE BRILLANCE

Mat < 3% sous 85°

## Caractéristiques techniques

### ASPECT

Poché fin

### ASPECT EN POT

Onctueux fluide. A l'ouverture du pot, le produit peut présenter des remontées grises en surface. Ce phénomène, dû à des matières spécifiques à fonction isolante, disparaît après mélange du produit et n'a aucune incidence sur les performances.

### RENDEMENT

8 à 10 m<sup>2</sup>/l

### CONDITIONNEMENT

3 litres, 15 litres

### DENSITÉ MOYENNE

1,46 (± 0,05) à 20 °C (densité variable selon les teintes)

### EXTRAIT SEC EN VOLUME

43% (± 2%)

### EXTRAIT SEC EN POIDS

61% (± 2%)

### TEMPS DE SÉCHAGE

(23° C et 50% Humidité Relative)

- Sec : 1 heure
  - Recouvrable : 4 heures
- Afin de garantir un résultat optimal, il est recommandé d'attendre 12 heures pour des surfaces fortement exposées en lumière rasante ou des supports très fortement tachés.
- En atmosphère humide et par basses températures, le temps de séchage peut être modifié.

### RÉSISTANCE À L'ABRASION HUMIDE

- Norme NF EN 13300 : classe 1

## Mise en œuvre

### MATÉRIEL D'APPLICATION

- Brosse acrylique
- Rouleau polyamide texturé 12 mm
- Pistolet

Fiches techniques disponibles sur le site Internet [www.guittet.com](http://www.guittet.com)

# MAT 78 ULTRA

Peinture mate isolante et masquante des taches en phase aqueuse

## Mise en œuvre

Tous les travaux préparatoires et de mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF DTU 59.1

En cas de rénovation suite à dégâts des eaux, il est nécessaire de vérifier que le support soit sec avant d'appliquer la peinture.

Subjectiles	Travaux préparatoires	Finition intérieure
Anciennes peintures adhérente	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lessivage des fonds gras</li> <li>• Rinçage</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 couches de MAT 78 ULTRA</li> </ul>
Anciennes peintures peu adhérentes	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Grattage</li> <li>• Lessivage des fonds gras</li> <li>• Rinçage</li> </ul>	

## Observations

### CLASSIFICATION NT T 36-005

Famille I – Classe 7b2

### CLASSIFICATION COV

Valeur limite UE pour ce produit (cat A/a) : 30 g/l (2010).  
Ce produit contient maximum 2 g/l COV.  
Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.

### ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

Classe C

### CONSERVATION

24 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

### HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se conformer aux indications portées sur l'emballage.  
Fiche de données de sécurité disponible sur [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com)

Fiches techniques disponibles sur le site Internet [www.guittet.com](http://www.guittet.com)