

DULISATIN PPI

Peinture garnissante d'aspect satiné poché

LES
MAÇONNERIES
INTÉRIEURES



DESTINATION

Pour la décoration des menuiseries intérieures en travaux neufs ou d'entretien, en pièces sèches ou humides

QUALITÉS DOMINANTES

- Aspect satiné doux et pouvoir garnissant élevé qui atténuent les imperfections du support
- Application facile
- Entretien facile

TEINTES

Blanc et toutes teintes du nuancier Chromatic®

DEGRÉ DE BRILLANCE

18% sous 60 ° à 30 jours

Caractéristiques techniques

RENDEMENT

10 à 12 m²/l

CONDITIONNEMENT

3 et 15 litres

DENSITÉ MOYENNE

1,50 (± 0,05) à 20 °C

EXTRAIT SEC EN VOLUME

63% (± 2%)

EXTRAIT SEC EN POIDS

80% (± 2%)

TEMPS DE SÉCHAGE

(23 °C et 50% Humidité Relative)

- Hors poussière : 3 heures
- Sec : 18 heures
- Recouvrable : 24 heures

Mise en œuvre

MATÉRIEL D'APPLICATION

- Brosse, rouleau polyester ou polyacrylique 10/12 mm*, pistolet : prêt à l'emploi
- * Ce matériel est recommandé pour obtenir une opacité maximale.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

White-spirit ou équivalent

Fiches techniques disponibles sur le site Internet www.guittet.com

DULISATIN PPI

Peinture garnissante d'aspect satiné poché

Mise en œuvre

Tous travaux préparatoires et de mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF DTU 59.1.

Subjectiles	Travaux préparatoires	Apprêts	Finition intérieure
Bois et dérivés neufs ou bruts	<ul style="list-style-type: none"> Brossage Ponçage Epoussetage (dégraissage si nécessaire) 	<ul style="list-style-type: none"> 1 couche d'impression SUPER DULPRIM dilué à 5% de White-spirit 	<ul style="list-style-type: none"> 2 couches de DULISATIN PPI
Anciennes peintures adhérentes	<ul style="list-style-type: none"> Lessivage Ponçage si nécessaire 		
Anciennes peintures peu adhérentes	<ul style="list-style-type: none"> Grattage Lessivage Rinçage 	<ul style="list-style-type: none"> 1 couche d'impression de SUPER DULPRIM dilué à 5% de White-spirit 	
Métaux ferreux occasionnellement	<ul style="list-style-type: none"> Elimination de la rouille Brossage Dégraissage 	<ul style="list-style-type: none"> 1 couche de primaire anti-rouille CHROMAGUI dilué à 5% de White-spirit 	

Observations

CLASSIFICATION NT T 36-005

Famille I – Classe 4a

CLASSIFICATION COV

Valeur limite UE pour ce produit (cat A/d) : 300 g/l (2010).
Ce produit contient maximum 300 g/l COV.
Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

Classe A+.

CONSERVATION

12 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

POINT ECLAIR

Compris entre 21 °C et 55 °C

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se conformer aux indications portées sur l'emballage.
Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com

Les peintures à base de résines alkydes ou glycérophthaliques en phase solvant, du fait de leur mode de séchage par oxydation ont une tendance naturelle au jaunissement, particulièrement en absence de lumière du jour. Ce phénomène peut être accéléré par la présence de vapeurs d'ammoniaque issues de certains produits tels que certains nettoyants, colles, enduits, peintures acryliques...

Fiches techniques disponibles sur le site Internet www.guittet.com