

# DULIPRIM HYDROPLUS

## Impression multi-suppports en phase aqueuse

LES  
MAÇONNERIES  
INTÉRIEURES



### DESTINATION

- Pour l'impression des maçonneries et menuiseries intérieures (à l'exclusion des métaux).

### QUALITÉS DOMINANTES

- Aspect semi-tendu adapté aux murs et boiseries
- Nourrit et régule l'absorption des fonds
- Polyvalence d'application rouleau et mécanisée

### TEINTES

Blanc

### DEGRÉ DE BRILLANCE

Mat-velouté : environ 8 % sous 85° d'angle

## Caractéristiques techniques

<b>ASPECT</b>	Semi-tendu
<b>CONDITIONNEMENT</b>	3 et 15 litres
<b>DENSITÉ MOYENNE</b>	1,34 (± 0,05) à 20 °C
<b>EXTRAIT SEC EN VOLUME</b>	40% (± 2%)
<b>EXTRAIT SEC EN POIDS</b>	54% (± 2%)
<b>RENDEMENT MOYEN</b>	8 à 10 m <sup>2</sup> /l
<b>TEMPS DE SÉCHAGE</b> (23 °C et 50% Humidité Relative)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sec : 1 heure</li><li>• Recouvrable : 6 heures</li></ul>

## Mise en œuvre

<b>MATÉRIEL D'APPLICATION</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Brosse</li><li>• Rouleau polyester polyamide texturé 12 mm</li><li>• Pistolet</li></ul>
<b>DILUTION</b>	Prêt à l'emploi
<b>NETTOYAGE DU MATÉRIEL</b>	Eau, ou solvant si le produit a séché

Fiches techniques disponibles sur le site Internet [www.guittet.com](http://www.guittet.com)

# DULIPRIM HYDROPLUS

## Impression multi-supports en phase aqueuse

### Mise en œuvre

Tous travaux préparatoires et de mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF DTU 59.1.

Subjectiles	Travaux préparatoires	Apprêts	Finition intérieure
<b>Plâtre et dérivés neufs</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Egrénage des enduits</li> <li>Brossage</li> <li>Epoussetage</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 couche de DULIPRIM HYDROPLUS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Toute peinture en phase aqueuse ou en phase solvant</li> </ul>
<b>Béton et dérivés</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Egrénage</li> <li>Brossage</li> </ul>		
<b>Bois et dérivés neufs ou remis à nu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nettoyage/brossage</li> <li>Ponçage</li> <li>Epoussetage</li> <li>Dégraissage si nécessaire</li> </ul>		
<b>Anciennes peintures adhérentes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lessivage</li> <li>Rinçage</li> <li>Ponçage si nécessaire</li> </ul>		
<b>Anciennes peintures peu adhérentes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Grattage</li> <li>Lessivage</li> <li>Rinçage</li> </ul>		

### Observations

<b>NOTA</b>	Dans le cas de supports farinants ou absorbants, utiliser l'impression SUPER DULPRIM
<b>CLASSIFICATION NT T 36-005</b>	Famille I – Classe 7b2
<b>CLASSIFICATION COV</b>	Valeur limite UE pour ce produit (cat A/g) : 30 g/l (2010). Ce produit contient maximum 30 g/l COV. Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.
<b>EMISSION DANS L'AIR INTÉRIEUR</b>	Classe A+
<b>CONSERVATION</b>	24 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.
<b>HYGIÈNE ET SÉCURITÉ</b>	Se conformer aux indications portées sur l'emballage. Fiche de données de sécurité disponible sur <a href="http://www.quickfds.com">www.quickfds.com</a> et sur <a href="http://www.guittet.com">www.guittet.com</a>

Fiches techniques disponibles sur le site Internet [www.guittet.com](http://www.guittet.com)