

ORÉA MAT

Peinture-laque mate aux résines acryliques en phase aqueuse

LES
LAQUES



DESTINATION

- Pour la décoration des maçonneries intérieures et des boiseries intérieures en travaux neufs ou d'entretien
- Etat de finition A ou B (travaux soignés)

QUALITÉS DOMINANTES

- Facile d'application
- Séchage rapide, redoublable dans la journée
- Beau rendu
- Ne jaunit pas
- Sans odeur pour une occupation rapide des locaux
- Facile d'entretien
- Capteur de formaldéhyde

TEINTES

Blanc, 1170 teintes du nuancier Chromatic® et 128 teintes de la collection Evocations

DEGRÉ DE BRILLANCE

Mat velouté : 13% sous 85°

Caractéristiques techniques

RENDEMENT

10 à 14 m²/l

CONDITIONNEMENT

Blanc : 1, 3 et 10 litres
Teintes : 1 et 3 litres

DENSITÉ MOYENNE

1,39 (± 0,05) à 20 °C (densité variable selon les teintes)

EXTRAIT SEC EN VOLUME

38% (± 2%)

EXTRAIT SEC EN POIDS

54% (± 2%)

TEMPS DE SÉCHAGE

(23 °C et 50% Humidité Relative)

- Sec : 2 heures
 - Redoublable : 6 heures
- En atmosphère humide, et par basses températures, le temps de séchage peut être modifié.

RÉSISTANCE À L'ABRASION HUMIDE

Norme NF EN 13 300 : Classe 1

Mise en œuvre

MATÉRIEL D'APPLICATION

- Brosse : « spécial acrylique »
- Rouleau : microfibre ras 6 mm ou 10 mm, ou polyamide texturé 8 mm
- Pistolet

DILUTION

Prêt à l'emploi

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Eau (solvants si produit sec)

Fiches techniques disponibles sur le site Internet www.guittet.com

Mise en œuvre

Tous travaux préparatoires et de mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF DTU 59.1.

Subjectiles	Travaux préparatoires	Impression	Finition intérieure
Plâtres et dérivés secs	<ul style="list-style-type: none"> Brossage Egrenage Epoussetage 	<ul style="list-style-type: none"> 1 couche d'ODYSSEE PRIM* 	<ul style="list-style-type: none"> 2 couches d'ORÉA MAT
Bois et dérivés neufs ou remis à nu	<ul style="list-style-type: none"> Nettoyage Dégraissage si nécessaire Ponçage Epoussetage 	<ul style="list-style-type: none"> 1 couche d'EUROPRIMER+ dilué de 5 à 10% d'eau 	
Anciennes peintures adhérentes	<ul style="list-style-type: none"> Lessivage Rinçage Ponçage si nécessaire 	<ul style="list-style-type: none"> 1 couche d'ODYSSEE PRIM* 	
Anciennes peintures peu adhérentes	<ul style="list-style-type: none"> Lessivage Rinçage Grattage 1 couche d'impression adaptée Révision à l'enduit sur les parties remises à nu 	<ul style="list-style-type: none"> 1 couche d'ODYSSEE PRIM* 	
Métaux ferreux (occasionnellement)	<ul style="list-style-type: none"> Elimination de la rouille par brossage, grattage, meulage Epoussetage Dégraissage 1 couche d'impression adaptée sur les parties remises à nu 	<ul style="list-style-type: none"> 1 couche de CHROMAGUI dilué à 5% de White-spirit 	
Métaux non ferreux et PVC (Occasionnellement et sur petites surfaces)	<ul style="list-style-type: none"> Dégraissage Dérochage Rinçage soigné Séchage 	<ul style="list-style-type: none"> 1 couche de PRIMATEC dilué à 5% d'eau 	

*Sauf béton et dérivés neufs

Observations

NOTA	Comme toute laque en phase aqueuse, ORÉA MAT doit être appliquée en charge en évitant de la travailler comme une laque en phase solvant. Il est conseillé d'utiliser ORÉA SATIN dans les locaux d'usage intensif.
CLASSIFICATION NT T 36-005	Famille I - classe 7b2
CLASSIFICATION COV	Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/l (2010) Ce produit contient maximum 1 g/l COV en blanc et 2 g/l COV en teinte Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants
ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR	Classe A+
CONSERVATION	12 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.
HYGIÈNE ET SÉCURITÉ	Se conformer aux indications portées sur l'emballage Fiche de données de sécurité disponible sur le site www.quickfds.com Fiches techniques disponibles sur le site Internet www.guittet.com