

ENDUIT

ENDUIT MURAL GRAS

ENDUIT DE FINITION À BASE D'HUILE DE LIN ET DE RÉSINES POLYMÉRISÉES



Peinture
intérieure



Peinture
extérieure



Solvant

DESTINATION Pour les préparations de maçonneries intérieures et extérieures sur tous supports, à l'exception du bois à l'extérieur

QUALITÉS DOMINANTES

- Scelle parfaitement les fonds quel que soit leur degré de porosité
- Durcissement rapide permettant un ponçage aisé
- Applicable sur fonds de plâtre même lissé
- Recouvrable par des peintures de finition brillante, satinée ou mate
- Permet d'éviter les embus

TEINTES Blanc

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

RENDEMENT 3 à 4 m²/kg en finition « enduit repassé »

CONDITIONNEMENT 1 kg et 5 kg

DENSITÉ MOYENNE 2,04 (± 0,05) à 20° C

TEMPS DE SÉCHAGE (20°C et 65% Humidité Relative)

- Redoublable : 12 heures*
- Recouvrable : 24 heures* (par peinture)

* Selon épaisseur déposée

MISE EN OEUVRE

MATÉRIEL D'APPLICATION • Couteau à enduire

NETTOYAGE DU MATÉRIEL White spirit

VOIR TABLEAU DE MISE EN OEUVRE AU VERSO

Guittet 
www.guittet.com

JANVIER 2008

ENDUIT MURAL GRAS

MISE EN OEUVRE

Tous travaux préparatoires et de mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1).

SUBJECTILES	TRAVAUX PRÉPARATOIRES	APPRETS
PLÂTRES ET DÉRIVÉS	<ul style="list-style-type: none">• Ponçage• Egrenage	<ul style="list-style-type: none">• Conseillé : une couche de SUPER DULPRIM sinon directement une couche d'ENDUIT MURAL GRAS GUITTET• Finition intérieure et extérieure
BÉTONS ET DÉRIVÉS NEUFS	<ul style="list-style-type: none">• Egrenage• Brossage• Nettoyage• Dépoussiérage	<ul style="list-style-type: none">• ENDUIT UNIVERSEL GUITTET ou une couche de SUPER DULPRIM• ENDUIT MURAL GRAS GUITTET• Finition intérieure
BOIS ET DÉRIVÉS NEUFS	<ul style="list-style-type: none">• Nettoyage• Ponçage• Epoussetage	<ul style="list-style-type: none">• 1 couche de SUPER DULPRIM ou EUROPRIMER+ dilué de 10 à 15 % de White-spirit• 1 couche d'ENDUIT MURAL GRAS GUITTET• Finition intérieure uniquement
ANCIENNES PEINTURES ADHÉRENTES	<ul style="list-style-type: none">• Lessivage• Ponçage si nécessaire	<ul style="list-style-type: none">• Révision à l'ENDUIT UNIVERSEL GUITTET sur les parties endommagées• 1 couche d'ENDUIT MURAL GRAS GUITTET• Finition intérieure et extérieure
ANCIENNES PEINTURES PEU ADHÉRENTES	<ul style="list-style-type: none">• Grattage• Lessivage• Rinçage	<ul style="list-style-type: none">• 1 couche de SUPER DULPRIM dilué à 10 % de White-spirit• Révision à l'ENDUIT UNIVERSEL sur les parties écaillées• 1 couche d'ENDUIT MURAL GRAS GUITTET• Finition intérieure et extérieure
MÉTAUX FERREUX	<ul style="list-style-type: none">• Elimination de la rouille• Brossage• Dégraissage	<ul style="list-style-type: none">• 1 ou 2 couches de CHROMAGUI• 1 couche d'ENDUIT MURAL GRAS GUITTET• Finition intérieure et extérieure

OBSERVATIONS

NOTA Après ouverture et utilisation du bidon, égaliser la surface d'enduit restant dans l'emballage et recouvrir d'huile de lin pour éviter la formation de peau.
Avant réemploi, éliminer la couche d'huile de lin

CLASSIFICATION AFNOR NF T 36-005 : Famille 3, Classe 1

DURÉE DE CONSERVATION 12 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité

POINT ÉCLAIR Compris entre 21 et 55 °C

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ Se conformer aux indications portées sur l'emballage
Fiche de données de sécurité disponible sur le site www.quickfds.com

Guittet 
www.guittet.com