

# MATOCRYL

## PEINTURE ÉMULSION À BASE DE STYRÈNE-ACRYLIQUE D'ASPECT MAT



Peinture  
intérieure



Aqueux



**DESTINATION** Pour la décoration des maçonneries  
intérieures en travaux neufs ou d'entretien

**QUALITÉS DOMINANTES**

- Très bon pouvoir opacifiant
- Très belle présentation pour un prix économique
- Ne laisse pas d'odeur
- Facile d'application

**TEINTES** Blanc

**DEGRÉ DE BRILLANCE** Mat

**BRILLANCE SPECULAIRE** < 2,5% sous 85°

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

**RENDEMENT** 5 à 8 m<sup>2</sup>/l

**CONDITIONNEMENT** 3 litres et 15 litres

**DENSITÉ MOYENNE** 1,65 (± 0,05) à 20° C

**EXTRAIT SEC VOLUMIQUE** 42 % (± 2 %)

**EXTRAIT SEC EN POIDS** 65 % (± 2 %)

**TEMPS DE SÉCHAGE\***  
(20°C et 65% Humidité Relative)

- Hors poussière : 30 mn
- Sec : 2 heures
- Recouvrable : 6 heures
- En atmosphère humide et par basses températures, le temps de séchage peut être modifié.

### MISE EN OEUVRE

**MATÉRIEL D'APPLICATION**

- Rouleau polyester poils moyens ou rouleau antigouttes ; dilution de 5 % d'eau pour la première couche, ne pas diluer pour la deuxième couche
- Pistolet

**NETTOYAGE DU MATÉRIEL** Eau ou solvant si le produit est trop sec

VOIR TABLEAU DE MISE EN OEUVRE AU VERSO

**Guittet**   
[www.guittet.com](http://www.guittet.com)

JANVIER 2008

# MATOCRYL

## MISE EN OEUVRE

Tous travaux préparatoires et de mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NFP 74-201 (DTU 59.1).

SUBJECTILES	TRAVAUX PRÉPARATOIRES	APPRÊTS	FINITION INTÉRIEURE
<b>PLÂTRES ET DÉRIVÉS NEUFS</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Grattage</li><li>Brossage</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>1 couche de SUPER DULPRIM dilué à 10 % de White-spirit ou</li><li>1 couche de ODYSSEE PRIM</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>1 couche de MATOCRYL dilué à 5 % d'eau environ</li><li>1 couche de MATOCRYL non dilué</li></ul>
<b>BÉTONS ET DÉRIVÉS NEUFS</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Egrenage</li><li>Brossage</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Enduisage</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>1 couche de MATOCRYL dilué à 5 % d'eau environ</li><li>1 couche de MATOCRYL non dilué</li></ul>
<b>BOIS ET DÉRIVÉS NEUFS</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Nettoyage</li><li>Ponçage</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>1 couche de SUPER DULPRIM ou EUROPRIMER +</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>2 couches de MATOCRYL non dilué</li></ul>
<b>ANCIENNES PEINTURES ADHÉRENTES</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Lessivage</li><li>Ponçage (si nécessaire)</li></ul>		<ul style="list-style-type: none"><li>1 couche de MATOCRYL dilué à 5 % d'eau environ</li><li>1 couche de MATOCRYL non dilué</li></ul>
<b>ANCIENNES PEINTURES PEU ADHÉRENTES</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Grattage</li><li>Lessivage</li><li>Révision à l'ENDUIT UNIVERSEL GUITTET sur les parties écaillées</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>1 couche de SUPER DULPRIM dilué à 10 % de White-spirit</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>2 couches de MATOCRYL non dilué</li></ul>
<b>MÉTAUX FERREUX (OCCASIONNELLEMENT)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Nettoyage</li><li>Brossage</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>1 couche de CHROMAGUI</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>2 couches de MATOCRYL non dilué</li></ul>

## OBSERVATIONS

**CLASSIFICATION AFNOR** NF T 36-005 : Famille 1, Classe 7b2

**CLASSIFICATION COV** Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 75 g/l (2007) - 30 g/l (2010). Ce produit contient maximum 25 g/l COV.

Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants et des diluants éventuels préconisés sur notre fiche descriptive.

**DURÉE DE CONSERVATION** 12 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

**HYGIÈNE ET SÉCURITÉ** Se conformer aux indications portées sur l'emballage  
Fiche de données de sécurité disponible sur le site [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com)

**Guittet**  
[www.guittet.com](http://www.guittet.com)