

ORION BRILLANT

PEINTURE-LAQUE DE FINITION GLYCÉROPHTALIQUE



Constellation



Peinture
intérieure



Peinture
extérieure



Solvant

DESTINATION Pour la décoration et la protection des maçonneries intérieures, menuiseries intérieures et extérieures

QUALITÉS DOMINANTES

- Excellent rendu assurant une finition haut de gamme
- Très bonne tenue en extérieur
- Les pigments utilisés assurent un très bel éclat
- Pouvoir couvrant élevé
- Brillant exceptionnel

TEINTES Disponible dans 14 teintes standard et 1 200 teintes de la liasse Constellation

DEGRÉ DE BRILLANCE Brillant > 90 % sous 60°

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

RENDEMENT 14 à 18 m²/l

CONDITIONNEMENT Blanc : 1 litre, 3 litres, 5 litres et 15 litres
Teintes standard : 1 litre et 3 litres
Teintes pastel Constellation Décoration : 1 litre, 3 litres, 15 litres
Autres teintes Constellation Décoration : 1 litre et 3 litres
Teintes subtiles : 3 litres et 15 litres

DENSITÉ MOYENNE 1,14 (± 0,05) à 20° C pour le blanc
(densité variable selon les teintes)

EXTRAIT SEC VOLUMIQUE 49 % (± 2 %)

EXTRAIT SEC VOLUMIQUE 64 % (± 2 %)

TEMPS DE SÉCHAGE (20°C et 65% Humidité Relative)

- Hors poussières : 4 heures
- Sec : 8 à 9 heures
- Recouvrable : 24 heures
- Ponçage entre couches : 48 heures

MISE EN OEUVRE

MATÉRIEL D'APPLICATION

- Brosse ou rouleau à laquer ou rouleau mousse floqué
- Pistolet : nous consulter

NETTOYAGE DU MATÉRIEL White-spirit

VOIR TABLEAU DE MISE EN OEUVRE AU VERSO

Guittet 
www.guittet.com

JANVIER 2008

ORION BRILLANT

MISE EN OEUVRE

Tous travaux préparatoires et de mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1).

SUBJECTILES	TRAVAUX PRÉPARATOIRES	FINITION INTÉRIEURE	FINITION EXTÉRIEURE
PLÂTRE ET DÉRIVÉS SECS BÉTONS ET DÉRIVÉS NEUFS	<ul style="list-style-type: none"> Egrenage Brossage Epoussetage 	<ul style="list-style-type: none"> 1 couche de SUPER DULPRIM dilué de 5 à 10% de White-spirit Enduisage ENDUIT MURAL GRAS ou UNIVERSEL GUITTET 2 couches d'ORION BRILLANT 	<ul style="list-style-type: none"> 1 couche FACADEX dilué* à 5/10 % de White-spirit 2 couches d'ORION BRILLANT
BOIS ET DÉRIVÉS NEUFS	<ul style="list-style-type: none"> Nettoyage Ponçage Epoussetage (dégraissage si nécessaire) 	<ul style="list-style-type: none"> 1 couche d'EUROPAN Satiné ou d'EUROPRIMER + 2 couches d'ORION BRILLANT 	<ul style="list-style-type: none"> 1 couche d'EUROPRIMER + dilué à 15 % d'eau 2 couches d'ORION BRILLANT
ANCIENNES PEINTURES ADHÉRENTES	<ul style="list-style-type: none"> Lessivage Ponçage (si nécessaire) 	<ul style="list-style-type: none"> 1 couche de SUPER DULPRIM dilué de 5 à 10 % de White-spirit ou d'ODYSEE PRIM 1 ou 2 couches d'ORION BRILLANT 	<ul style="list-style-type: none"> 1 couche de SUPER DULPRIM dilué à 10 % sur parties remises à nu 1 ou 2 couches d'ORION BRILLANT
ANCIENNES PEINTURES PEU ADHÉRENTES	<ul style="list-style-type: none"> Grattage / Ponçage Lessivage/Rinçage Révision à l'Enduit Universel sur les parties écaillées 	<ul style="list-style-type: none"> 1 couche de SUPER DULPRIM dilué à 10 % 1 ou 2 couches d'ORION BRILLANT 	<ul style="list-style-type: none"> 1 couche de SUPER DULPRIM dilué à 10 % sur parties remises à nu 1 ou 2 couches d'ORION BRILLANT
MÉTAUX FERREUX	<ul style="list-style-type: none"> Elimination de la rouille par brossage et grattage Dégraissage 	<ul style="list-style-type: none"> 1 ou mieux 2 couches de CHROMAGUI dilué à 5 % de White-spirit 2 couches d'ORION BRILLANT 	

* Sur appui de fenêtre

OBSERVATIONS

CLASSIFICATION AFNOR NF T 36-005 : Famille 1, Classe 4a

CLASSIFICATION COV Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/b) : 400 g/l (2007).
Ce produit contient maximum 395 g/l COV.

Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants et des diluants éventuels préconisés sur notre fiche descriptive.

POINT ÉCLAIR Compris entre 21 et 55° C

DURÉE DE CONSERVATION 12 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ Se conformer aux indications portées sur l'emballage
Fiche de données de sécurité disponible sur le site www.quickfds.com

Guittet 
www.guittet.com