

ORION MAT

PEINTURE-LAQUE DE FINITION GLYCÉROPHTALIQUE D'ASPECT MAT VELOUTÉ TENDU



Constellation



Peinture
intérieure



Solvant



DESTINATION Pour la décoration des maçonneries intérieures en travaux neufs ou d'entretien

QUALITÉS DOMINANTES

- Excellent tendu assurant une finition haut de gamme
- Application aisée sans risque de coulures grâce à sa consistance semi-gelifiée
- Pouvoir couvrant et opacifiant élevés
- Idéal en sous-couche de peinture-laque brillante, de glacis ou de patines

TEINTES Blanc, 540 teintes pastel de la liasse Constellation

DEGRÉ DE BRILLANCE Mat : 5 % sous 60°

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

RENDEMENT 10 à 12 m²/l

CONDITIONNEMENT Blanc : 1 litre, 3 litres et 15 litres

DENSITÉ MOYENNE 1,48 (± 0,05) à 20° C

EXTRAIT SEC VOLUMIQUE 47 % (± 2 %)

EXTRAIT SEC EN POIDS 72 % (± 2 %)

TEMPS DE SÉCHAGE

(20°C et 65% Humidité Relative)

- Hors poussières : 1 h 30
- Sec : 3 à 4 heures
- Recouvrable : 18 heures

MISE EN OEUVRE

MATÉRIEL D'APPLICATION

- Brosse ou rouleau (polyacrylique poils ras 5mm) : ne pas diluer
- Pistolet

NETTOYAGE DU MATÉRIEL White-spirit

VOIR TABLEAU DE MISE EN OEUVRE AU VERSO

ORION MAT

MISE EN OEUVRE

Tous travaux préparatoires et de mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1).

SUBJECTILES	TRAVAUX PRÉPARATOIRES	APPRÊTS	FINITION INTÉRIEURE
PLÂTRE ET DÉRIVÉS SECS BÉTONS SECS	<ul style="list-style-type: none">GrattageBrossage	<ul style="list-style-type: none">1 couche de SUPER DUMPRIM dilué de 5 à 10% de White-spirit1 couche d'ENDUIT UNIVERSEL GUITTET ou ENDUIT MURAL GRAS GUITTET	<ul style="list-style-type: none">1 couche d'ORION SATIN non dilué1 couche d'ORION MAT non dilué
BOIS ET DÉRIVÉS NEUFS	<ul style="list-style-type: none">NettoyagePonçageEpoussetageDégraissage si nécessaire	<ul style="list-style-type: none">1 couche d'EUROPAN Satiné ou d'EUOPRIM+	
ANCIENNES PEINTURES ADHÉRENTES	<ul style="list-style-type: none">LessivagePonçage si nécessaire	<ul style="list-style-type: none">1 couche de SUPER DULPRIM dilué de 5 à 10 % de White-spirit	
ANCIENNES PEINTURES PEU ADHÉRENTES	<ul style="list-style-type: none">GrattageLessivageRinçageRévision à l'ENDUIT UNIVERSEL sur les parties écaillées	<ul style="list-style-type: none">Révision à l'ENDUIT UNIVERSEL GUITTET sur les parties écaillées1 couche de SUPER DULPRIM dilué à 10 % de White-spirit	
MÉTAUX FERREUX	<ul style="list-style-type: none">Elimination de la rouille par grattage et brossageDégraissage	<ul style="list-style-type: none">1 couche de CHROMAGUI dilué à 5%	
MÉTAUX NON FERREUX P.V.C.	<ul style="list-style-type: none">NettoyageDégraissage	<ul style="list-style-type: none">1 couche de PRIMATEC dilué à 5%	

OBSERVATIONS

NOTA Afin d'obtenir un aspect homogène, il est fortement conseillé d'utiliser une sous-couche d'ORION SATIN.
Pour les locaux soumis à des passages fréquents, une laque satinée en finition (ORION SATIN) sera moins salissante.

CLASSIFICATION AFNOR NF T 36-005 : Famille 1, Classe 4a

CLASSIFICATION COV Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 400 g/l (2007).
Ce produit contient maximum 395 g/l COV.

Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants et des diluants éventuels préconisés sur notre fiche descriptive.

POINT ÉCLAIR Compris entre 21 et 55 °C

DURÉE DE CONSERVATION 12 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ Se conformer aux indications portées sur l'emballage
Fiche de données de sécurité disponible sur le site www.quickfds.com

Guittet 
www.guittet.com