

DULPRIM

SUPER DULPRIM

IMPRESSION UNIVERSELLE MICROPOREUSE CONCENTRÉE



Peinture
intérieure



Peinture
extérieure



Solvant

DESTINATION Pour l'impression de tous les supports intérieurs et extérieurs

QUALITÉS DOMINANTES

- S'applique sur tous types de supports
- Imprègne et nourrit parfaitement les supports très absorbants
- Procure une grande résistance aux fonds friables
- Ne réagit pas à l'alcalinité des supports
- Ne coule pas et masque très bien les teintes des anciennes peintures
- Sert d'impression et de sous-couche

TEINTES Blanc

DEGRÉ DE BRILLANCE Satiné : 10 % sous 60°

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

RENDEMENT 8 à 10 m²/l

CONDITIONNEMENT 1 litre, 3 litres et 15 litres

DENSITÉ MOYENNE 1,46 (± 0,05) à 20° C

EXTRAIT SEC VOLUMIQUE 58 % (± 2 %)

EXTRAIT SEC EN POIDS 77 % (± 2 %)

TEMPS DE SÉCHAGE (20°C et 65% Humidité Relative)

- Hors poussière : 2 à 4 heures selon le support
- Sec : 8 heures selon le support
- Recouvrable : 24 à 48 heures

MISE EN OEUVRE

MATÉRIEL D'APPLICATION • Brosse ou rouleau antigouttes

DILUTION OBLIGATOIRE 5 à 10 % de White-spirit (voir tableau de mise en œuvre) soit 0,75 à 1,5 l de White-spirit pour 1 bidon de 15 litres

NETTOYAGE DU MATÉRIEL White-spirit

VOIR TABLEAU DE MISE EN OEUVRE AU VERSO

Guittet 
www.guittet.com

JANVIER 2008

DULPRIM

SUPER DULPRIM

MISE EN OEUVRE

Tous travaux préparatoires et de mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément au DTU 59.1 (norme NF P 74-201).

SUPER DULPRIM doit impérativement être dilué de 5 à 10% avant utilisation.

SUBJECTILES	TRAVAUX PRÉPARATOIRES	IMPRESSION
PLÂTRES ET DÉRIVÉS NEUFS BÉTONS ET DÉRIVÉS NEUFS	<ul style="list-style-type: none">• Egrenage• Brossage• Epoussetage	<ul style="list-style-type: none">• 1 couche de SUPER DULPRIM dilué de 5 à 10 %
BOIS ET DÉRIVÉS NEUFS	<ul style="list-style-type: none">• Brossage• Epoussetage• Dégraissage si nécessaire	<ul style="list-style-type: none">• 1 couche de SUPER DULPRIM dilué de 5 à 10 %
ANCIENNES PEINTURES ADHÉRENTES	<ul style="list-style-type: none">• Lessivage / Rinçage• Brossage• Epoussetage	<ul style="list-style-type: none">• 1 couche de SUPER DULPRIM dilué à 10 %
ANCIENNES PEINTURES PEU ADHÉRENTES	<ul style="list-style-type: none">• Grattage• Lessivage• Révision à l'enduit universel sur les parties écaillées	<ul style="list-style-type: none">• 1 couche de SUPER DULPRIM dilué de 5 à 10 %

OBSERVATIONS

CLASSIFICATION AFNOR NF T 36-005 : Famille 1 - Classe 4a

CLASSIFICATION COV Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/g) : 450 g/l (2007).
Ce produit contient maximum 395 g/l COV.

Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants et des diluants éventuels préconisés sur notre fiche descriptive.

POINT ÉCLAIR Entre 21 et 55° C

DURÉE DE CONSERVATION 12 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ Se conformer aux indications portées sur l'emballage
Fiche de données de sécurité disponible sur le site www.quickfds.com

Guittet 
www.guittet.com