

COVRYL

COVRYL MAT

PEINTURE ACRYLIQUE DE FINITION EN DISPERSION AQUEUSE MONOCOUCHE D'ASPECT MAT POCHÉ ARRONDI



Peinture
intérieure



Aqueux

DESTINATION Pour la décoration des maçonneries intérieures

QUALITÉS DOMINANTES

- Véritable monocouche.
- Structure thixotropée apportant un fort garnissant
- Blanc éclatant durable dans le temps
- Additif antirouille incorporé
- Odeur agréable
- Aspect poché atténuant les petits défauts du support

TEINTES Blanc pur

DEGRÉ DE BRILLANCE Mat < 3 % sous 85°

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

RENDEMENT Monocouche : 6,5 à 7,5 m²/l
Bicouche : 8 à 12 m²/l

CONDITIONNEMENT 3 litres et 15 litres

DENSITÉ MOYENNE 1,44 (± 0,05) à 20° C (densité variable selon les teintes)

EXTRAIT SEC VOLUMIQUE 37 % (± 2 %)

EXTRAIT SEC EN POIDS 56 (± 2 %)

TEMPS DE SÉCHAGE

(20°C et 65% Humidité Relative)

- Hors poussière : 30 à 45 mn
- Sec : 4 heures
- Recouvrable : 6 heures
- En atmosphère humide et par basses températures, le temps de séchage peut être modifié.

MISE EN OEUVRE

MATÉRIEL D'APPLICATION

- Rouleau polyester poils moyens (14 mm) pour une utilisation en monocouche, rouleau polyester poils courts (10-12 mm) pour une utilisation bicouche, brosse pour les rechapis
- Pistolet

DILUTION eau

NETTOYAGE DU MATÉRIEL eau (ou solvant si le produit a séché)

VOIR TABLEAU DE MISE EN OEUVRE AU VERSO

COVRYL MAT

MISE EN OEUVRE

Tous travaux préparatoires et de mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1).

SUBJECTILES	TRAVAUX PRÉPARATOIRES	APPRÊTS	FINITION INTÉRIEURE
BÉTONS ET DÉRIVÉS NEUFS	<ul style="list-style-type: none">• Brossage• Egrenage• Epoussetage	<ul style="list-style-type: none">• 1 couche de SUPER DULPRIM dilué à 10 % de White-spirit• Une passe d'ENDUIT UNIVERSEL GUITTET est conseillée	<ul style="list-style-type: none">• Application d'une couche de COVRYL MAT
PLÂTRE ET DÉRIVÉS PLAQUES DE PLÂTRE À ÉPIDERME CARTONNÉ	<ul style="list-style-type: none">• Egrenage• Brossage• Epoussetage	<ul style="list-style-type: none">• 1 couche de SUPER DULPRIM dilué à 10 % de White-spirit ou ODYSSEE PRIM• Révision à l'ENDUIT UNIVERSEL GUITTET• Ponçage éventuel	
BOIS ET DÉRIVÉS NEUFS	<ul style="list-style-type: none">• Nettoyage• Ponçage• Epoussetage (dégraissage si nécessaire)	<ul style="list-style-type: none">• 1 couche de SUPER DULPRIM dilué à 10 % ou ODYSSEE PRIM	
ANCIENNES PEINTURES ADHÉRENTES	<ul style="list-style-type: none">• Lessivage• Ponçage (si nécessaire)	<ul style="list-style-type: none">• 1 couche de SUPER DULPRIM dilué à 10 % ou ODYSSEE PRIM	
ANCIENNES PEINTURES PEU ADHÉRENTES	<ul style="list-style-type: none">• Grattage• Lessivage/Rinçage	<ul style="list-style-type: none">• 1 couche de SUPER DULPRIM dilué à 10 % de White-spirit• Révision à l'ENDUIT UNIVERSEL GUITTET• Ponçage éventuel	

OBSERVATIONS

NOTA Pour obtenir la meilleure opacité possible en monocouche, nous déconseillons l'usage du rouleau antigoutte polyamide

CLASSIFICATION AFNOR NF T 36-005 : Famille 1, Classe 7b2

CLASSIFICATION COV Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 75 g/l (2007)
Ce produit contient maximum 73 g/l COV.

Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants et des diluants éventuels préconisés sur notre fiche descriptive.

DURÉE DE CONSERVATION 12 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ Se conformer aux indications portées sur l'emballage
Fiche de données de sécurité disponible sur le site www.quickfds.com.

Guittet
www.guittet.com