

CREAMAT

PEINTURE MATE SANS TENSION AUX RÉSINES ACRYLIQUES EN SOLUTION



Peinture
intérieure



Solvant



DESTINATION Pour supports neufs en intérieur

- QUALITÉS DOMINANTES**
- Isole des taches (bistre, nicotine, noir de fumée)
 - Convient à tous anciens fonds y compris badigeons, ainsi qu'aux supports alcalins
 - Peinture à base de résines Plioway® (sans tension interne)
 - Ne nécessite aucune impression (sauf sur métaux ferreux)
 - Film respirant et lessivable
 - Odeur faible

® Marque déposée par « Eliokem »

TEINTES Blanc

DEGRÉ DE BRILLANCE < 2 % sous 85°

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

RENDEMENT 6,5 à 8 m²/l

CONDITIONNEMENT 3 litres et 15 litres

DENSITÉ MOYENNE 1,59 (± 0,05) à 20°C

EXTRAIT SEC VOLUMIQUE 47 % (± 2 %)

EXTRAIT SEC EN POIDS 74 (± 2 %)

TEMPS DE SÉCHAGE (20°C et 65% Humidité Relative)

- Hors poussière : 4 heures
- Recouvrable : 24 heures
- En atmosphère humide et par basses températures, le temps de séchage peut être modifié.

MISE EN OEUVRE

MATÉRIEL D'APPLICATION

- Brosse ou rouleau polyester 10/12 mm
- Pistolet

NETTOYAGE DU MATÉRIEL White-spirit

VOIR TABLEAU DE MISE EN OEUVRE AU VERSO

Guittet 
www.guittet.com

JANVIER 2008

CREAMAT

MISE EN OEUVRE

Tous travaux préparatoires et de mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1).

SUBJECTILES	TRAVAUX PRÉPARATOIRES	APPRÊTS	FINITION INTÉRIEURE
PLÂTRE ET DÉRIVÉS NEUFS BÉTONS ET DÉRIVÉS NEUFS	<ul style="list-style-type: none">BrossageEgrenageEpoussetage	<ul style="list-style-type: none">1 couche CREAMAT en direct	<ul style="list-style-type: none">1 couche de peinture de finition phase aqueuse ou phase solvant
BOIS ET DÉRIVÉS NEUFS OU REMIS À NU	<ul style="list-style-type: none">NettoyageEgrenageEpoussetage	<ul style="list-style-type: none">1 couche CREAMAT en direct	
ANCIENNES PEINTURES ADHÉRENTES	<ul style="list-style-type: none">Lessivage des fonds grasRinçage	<ul style="list-style-type: none">1 couche CREAMAT en direct	
ANCIENNES PEINTURES PEU ADHÉRENTES	<ul style="list-style-type: none">GrattageLessivage des fonds gras ou douteux	<ul style="list-style-type: none">1 couche CREAMAT en direct	
MÉTAUX FERREUX	<ul style="list-style-type: none">Élimination de la rouille par brossage, grattage, meulage	<ul style="list-style-type: none">OBLIGATOIREMENT 1 couche CHROMAGUI dilué à 5 % de White-spirit	

OBSERVATIONS

NOTA CREAMAT, contrairement à d'autres produits sans tension, reste recouvrable par des peintures de toutes natures. CREAMAT peut être appliqué en deux couches frais sur frais. CREAMAT permet une adhérence normale des colles à papier peint. Malgré ses qualités d'impression, CREAMAT ne peut fixer les anciennes couches de badigeon trop épaisses et sans cohésion.

CLASSIFICATION AFNOR NF T 36-005 : Famille 1, Classe 7b1

CLASSIFICATION COV Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 400 g/l (2007).
Ce produit contient maximum 400 g/l COV.

Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants et des diluants éventuels préconisés sur notre fiche descriptive.

DURÉE DE CONSERVATION 12 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

POINT ÉCLAIR Compris entre 21 et 55°C

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ Se conformer aux indications portées sur l'emballage
Fiche de données de sécurité disponible sur le site www.quickfds.com.

Guittet 
www.guittet.com