

ULTRABOIS VERNIS SATINE RC 15002

**VERNIS DE FINITION A BASE DE RÉSINES
ALKYDES-URÉTHANÉES D'ASPECT SATINÉ**



Peinture
intérieure



Solvant

DESTINATION Pour la protection et la décoration du bois
en intérieur

QUALITÉS DOMINANTES

- Très bonne résistance au frottement
- Adapté en imprégnation des parquets neufs
avant encausticage
- Met en valeur le veinage du bois
- Excellente tension du film en application à la brosse

TEINTES Incolore

DEGRÉ DE BRILLANCE Satiné : 40 ± 5 % sous 60 °

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

RENDEMENT 13 à 15 m²/litre

CONDITIONNEMENT 1 litre et 5 litres

DENSITÉ MOYENNE 0,91 (± 0,05) à 20° C

EXTRAIT SEC VOLUMIQUE 40 % (± 2 %)

EXTRAIT SEC EN POIDS 49 %

TEMPS DE SÉCHAGE

- Hors poussière : 2 heures
- Sec : 4 heures
- Recouvrable : 16-24 heures

(20°C et 65% Humidité Relative)

MISE EN OEUVRE

MATÉRIEL D'APPLICATION

- Brosse
- Pistolet

NETTOYAGE DU MATÉRIEL White-spirit

VOIR TABLEAU DE MISE EN OEUVRE AU VERSO

Guittet 
www.guittet.com

JANVIER 2008



ULTRABOIS VERNIS SATINE RC 15002

MISE EN OEUVRE

Tous travaux préparatoires et de mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1).

SUBJECTILES	TRAVAUX PRÉPARATOIRES	APPRÊTS	FINITION INTÉRIEURE
BOIS ET DÉRIVÉS NEUFS	<ul style="list-style-type: none">• Ponçage• Essuyage• Dégraissage au diluant 1855 (bois exotiques et résineux)	<ul style="list-style-type: none">• 1 couche éventuelle d'ULTRABOIS LASURE MAT dilué pour teinter le bois	<ul style="list-style-type: none">• 1 couche d'ULTRABOIS VERNIS RC 15002 dilué de 5 à 10 % de White-spirit• 2 couches d'ULTRABOIS VERNIS RC 15002 non dilué
BOIS VERNIS OU LASURÉS SAINS	<ul style="list-style-type: none">• Léger ponçage• Essuyage		<ul style="list-style-type: none">• 2 couches d'ULTRABOIS VERNIS RC 15002 non dilué
BOIS VERNIS ALTÉRÉS	<ul style="list-style-type: none">• Remise à nu du support par décapage	<ul style="list-style-type: none">• 1 couche éventuelle d'Ultrabois LASURE MAT dilué pour teinter le bois	<ul style="list-style-type: none">• 1 couche d'ULTRABOIS VERNIS RC 15002 dilué de 5 à 10 % de White-spirit• 2 couches d'ULTRABOIS VERNIS RC 15002 non dilué

Nota : Bien remuer le vernis avant usage pour remettre en suspension les composants de vernis (agents matants).

OBSERVATIONS

CLASSIFICATION AFNOR NF T 36-005 : Famille 1, Classe 2b

CLASSIFICATION COV Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/e) : 500 g/l (2007).
Ce produit contient maximum 490 g/l COV.

Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants et des diluants éventuels préconisés sur notre fiche descriptive.

DURÉE DE CONSERVATION 18 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ Se conformer aux indications portées sur l'emballage
Fiche de données de sécurité disponible sur le site www.quickfds.com

Guittet 
www.guittet.com