

# ORION ELYPSE BRILLANT ORION

## PEINTURE-LAQUE GLYCÉROPHALIQUE DE FINITION



Constellation



Peinture  
intérieure



Peinture  
extérieure



Solvant

**DESTINATION** Pour la décoration et la protection des maçonneries intérieures, menuiseries, bois ou métaux intérieurs et extérieurs.

**QUALITÉS DOMINANTES**

- Pouvoir garnissant élevé
- Très bon pouvoir opacifiant
- Excellente résistance aux intempéries
- Sèche rapidement
- Aspect tendu
- Lessivable

**TEINTES** 1200 teintes de la liasse Constellation

**DEGRÉ DE BRILLANCE** Brillant 85 % sous 60°

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

**RENDEMENT** 13 à 15 m<sup>2</sup>/l

**CONDITIONNEMENT** Blanc : 1 litre, 3 litres et 15 litres  
Teintes Constellation : 1 litre et 3 litres

**DENSITÉ MOYENNE** 1,17 (± 0,05) à 20 °C

**EXTRAIT SEC VOLUMIQUE** 52 % (± 2 %)

**EXTRAIT SEC EN POIDS** 68 % (± 2 %)

**TEMPS DE SÉCHAGE** (20°C et 65% Humidité Relative)

- Hors poussières : 2 heures
- Sec : 4 heures
- Recouvrable : 24 heures
- En atmosphère humide, et par basses températures, le temps de séchage peut être modifié.

### MISE EN OEUVRE

**MATÉRIEL D'APPLICATION**

- Brosse ou rouleau (poils ras 5 mm)
- Pistolet

**NETTOYAGE DU MATÉRIEL** White-spirit

VOIR TABLEAU DE MISE EN OEUVRE AU VERSO

**Guittet**   
[www.guittet.com](http://www.guittet.com)

JANVIER 2008

# ORION ELYPSE BRILLANT

## MISE EN OEUVRE

Tous travaux préparatoires et de mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1).

SUBJECTILES	TRAVAUX PRÉPARATOIRES	FINITION INTÉRIEURE	FINITION EXTÉRIEURE
<b>PLÂTRE ET DÉRIVÉS SECS BÉTONS ET DÉRIVÉS NEUFS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Egrenage</li> <li>Brossage</li> <li>Epoussetage</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 couche de SUPER DULPRIM dilué de 5 à 10% de White-spirit</li> <li>Enduisage Enduit UNIVERSEL GUITTET</li> <li>2 couches de ORION ELYPSE BRILLANT</li> </ul>	
<b>BOIS ET DÉRIVÉS NEUFS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nettoyage</li> <li>Ponçage</li> <li>Epoussetage (dégraissage si nécessaire)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 couche d'EUROPAN Satiné ou</li> <li>1 couche de EUROPRIMER+ dilué de 5 à 10 % d'eau</li> <li>2 couches de ORION ELYPSE BRILLANT</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 couche d'EUROPAN Satiné ou</li> <li>1 couche de EUROPRIMER+ dilué de 5 à 10 % d'eau</li> <li>2 couches de ORION ELYPSE BRILLANT</li> </ul>
<b>ANCIENNES PEINTURES ADHÉRENTES</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lessivage</li> <li>Ponçage (si nécessaire)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 couche de SUPER DULPRIM ou d'ODYSSEE PRIM dilué de 5 à 10%</li> <li>1 ou 2 couches de ORION ELYPSE BRILLANT</li> </ul>	Bois : <ul style="list-style-type: none"> <li>1 couche d' EUROPRIMER + dilué de 5 à 10 % sur parties remises à nu</li> <li>2 couches de ORION ELYPSE BRILLANT</li> </ul>
<b>ANCIENNES PEINTURES PEU ADHÉRENTES</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Grattage / Ponçage</li> <li>Lessivage / Rinçage</li> <li>Séchage</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 couche de SUPER DULPRIM dilué à 10 % de White-spirit</li> <li>Révision à l'Enduit UNIVERSEL GUITTET sur les parties écaillées.</li> <li>1 ou 2 couches de ORION ELYPSE BRILLANT</li> </ul>	Bois : <ul style="list-style-type: none"> <li>1 couche d' EUROPRIMER + sur parties remises à nu.</li> <li>2 couches de ORION ELYPSE BRILLANT</li> </ul>
<b>MÉTAUX FERREUX</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Elimination de la rouille par brossage et grattage</li> <li>Dégraissage</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 ou mieux 2 couches de CHROMAGUI dilué à 5 % de White-spirit</li> <li>2 couches de ORION ELYPSE BRILLANT</li> </ul>	
<b>ACIER GALVANISÉ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dérochage</li> <li>Dégraissage</li> <li>Rinçage</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 couche de PRIMATEC dilué à 5%</li> </ul>	
<b>MÉTAUX NON FERREUX ET PVC</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dégraissage</li> <li>Ponçage léger</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 ou mieux 2 couches de ORION ELYPSE BRILLANT</li> </ul>	

## OBSERVATIONS

**CLASSIFICATION AFNOR** NF T 36-005 : Famille 1, Classe 4a

**CLASSIFICATION COV** Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/d) : 400 g/l (2007).  
Ce produit contient maximum 395 g/l COV.

Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants et des diluants éventuels préconisés sur notre fiche descriptive.

**DURÉE DE CONSERVATION** 12 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

**HYGIÈNE ET SÉCURITÉ** Se conformer aux indications portées sur l'emballage  
Fiche de données de sécurité disponible sur le site [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com)

**Guittet**   
[www.guittet.com](http://www.guittet.com)