

ELEOR ELEOR

PEINTURE-LAQUE D'ASPECT SATINÉ SEMI-TENDU



Constellation



Peinture
intérieure



Solvant

DESTINATION Pour la décoration et la protection
des maçonneries et menuiseries intérieures

QUALITÉS DOMINANTES

- Ses résines assurent un aspect satiné uniforme
- Satiné doux qui masque bien les imperfections du support
- S'arrondit parfaitement
- Facile d'application
- Lessivable

TEINTES Blanc, 540 teintes pastel de la liasse Constellation

DEGRÉ DE BRILLANCE Satiné 15 % sous 60°

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

RENDEMENT 10 à 12 m²/l (variable selon la nature du support)

CONDITIONNEMENT 3 litres et 15 litres

DENSITÉ MOYENNE 1,43 (± 0,05) à 20 °C (densité variable selon les teintes)

EXTRAIT SEC VOLUMIQUE 51 % (± 2 %)

EXTRAIT SEC EN POIDS 73 % (± 2 %)

TEMPS DE SÉCHAGE

- Hors poussières : 4 heures
- Sec : 7 à 9 heures
- Recouvrable : 24 heures

En atmosphère humide, le temps de séchage peut être retardé

MISE EN OEUVRE

MATÉRIEL D'APPLICATION

- Brosse ou rouleau polyamide 10 à 12 mm : sans dilution
- Pour une finition soignée : rouleau polyacrylique poils ras 8 mm
- Pistolet

NETTOYAGE DU MATÉRIEL White-spirit

VOIR TABLEAU DE MISE EN OEUVRE AU VERSO

ELEOR ELEOR

MISE EN OEUVRE

Tous travaux préparatoires et de mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1).

SUBJECTILES	TRAVAUX PRÉPARATOIRES	APPRÊTS	FINITION INTÉRIEURE
PLÂTRE ET DÉRIVÉS SECS BÉTONS ET DÉRIVÉS NEUFS	<ul style="list-style-type: none">• Egrenage• Brossage• Epoussetage	<ul style="list-style-type: none">• 1 couche de SUPER DULPRIM dilué de 5 à 10 % de White-spirit	<ul style="list-style-type: none">• 2 couches de ELEOR
BOIS ET DÉRIVÉS NEUFS	<ul style="list-style-type: none">• Nettoyage• Ponçage• Epoussetage (dégraissage si nécessaire)	<ul style="list-style-type: none">• 1 couche de EUROPAN satiné ou• 1 couche de EUROPRIMER+ dilué de 5 à 10 % d'eau	
ANCIENNES PEINTURES ADHÉRENTES	<ul style="list-style-type: none">• Lessivage• Ponçage (si nécessaire)	<ul style="list-style-type: none">• 1 couche de SUPER DULPRIM dilué à 10 % de White-spirit	
ANCIENNES PEINTURES PEU ADHÉRENTES	<ul style="list-style-type: none">• Grattage / Ponçage• Lessivage/Rinçage• Révision à l'ENDUIT UNIVERSEL sur les parties écaillées	<ul style="list-style-type: none">• 1 couche de SUPER DULPRIM dilué de 5 à 10 % de White-spirit	
MÉTAUX FERREUX	<ul style="list-style-type: none">• Elimination de la rouille par brossage et grattage• Dégraissage	<ul style="list-style-type: none">• 1 ou mieux 2 couches de CHROMAGUI dilué à 5 % de White-spirit	
MÉTAUX NON FERREUX	<ul style="list-style-type: none">• Nettoyage• Dégraissage• Dérochage si nécessaire	<ul style="list-style-type: none">• 1 couche de PRIMATEC dilué à 5 %	

OBSERVATIONS

CLASSIFICATION AFNOR NF T 36-005 : Famille 1, Classe 4a

CLASSIFICATION COV Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 400 g/l (2007).
Ce produit contient maximum 387 g/l COV.

Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants et des diluants éventuels préconisés sur notre fiche descriptive.

DURÉE DE CONSERVATION 12 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité

POINT ÉCLAIR Compris entre 21° et 55° C

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ Se conformer aux indications portées sur l'emballage
Fiche de données de sécurité disponible sur le site www.quickfds.com

Guittet
www.guittet.com