

DULIMAT HYDROPLUS

Peinture mate de finition aux résines acryliques en dispersion aqueuse



DESTINATION

- Pour la décoration de tous les fonds usuels du bâtiment (murs et plafonds) en pièces sèches en travaux neufs ou d'entretien.
- Pour travaux de finition C.

QUALITÉS DOMINANTES

- Bonne applicabilité
- Blancher durable dans le temps
- Application mécanisée possible

TEINTES

Blanc, 540 teintes pastel de la liasse Constellation

DEGRÉ DE BRILLANCE

Mat < 3% sous 85°

Caractéristiques techniques

ASPECT	Poché fin
CONDITIONNEMENT	3 et 15 litres
DENSITÉ MOYENNE	1,63 (± 0,05) à 20 °C
EXTRAIT SEC EN VOLUME	40% (± 2%)
EXTRAIT SEC EN POIDS	62% (± 2%)
RENDEMENT MOYEN	8 à 9 m ² /l
TEMPS DE SÉCHAGE (23 °C et 50% Humidité Relative)	<ul style="list-style-type: none"> • Sec : 2 heures • Recouvrable : 6 heures <p>En atmosphère humide et par basses températures, le temps de séchage peut être modifié.</p>
RÉSISTANCE À L'ABRASION HUMIDE	Norme NF EN 13300 : Classe 2

Mise en œuvre

MATÉRIEL D'APPLICATION	<ul style="list-style-type: none"> • Rouleau polyester polyamide texturé 10/12 mm • Pistolet
DILUTION	Prêt à l'emploi
NETTOYAGE DU MATÉRIEL	Eau

Fiches techniques disponibles sur le site Internet www.guittet.com

DULIMAT HYDROPLUS

Peinture mate de finition aux résines acryliques en dispersion aqueuse

Mise en œuvre

Tous travaux préparatoires et de mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1).

Subjectiles	Travaux préparatoires	Apprêts	Finition intérieure
Plâtre et dérivés neufs	<ul style="list-style-type: none"> Grattage Brossage 	<ul style="list-style-type: none"> 1 couche de SUPER DULPRIM dilué de 5 à 10 % de White-spirit 	<ul style="list-style-type: none"> 2 couches de DULIMAT HYDROPLUS non dilué
Bétons et dérivés neufs	<ul style="list-style-type: none"> Egrenage Brossage Enduisage 	<ul style="list-style-type: none"> 1 couche de SUPER DULPRIM dilué de 5 à 10 % de White-spirit 	
Bois et dérivés neufs	<ul style="list-style-type: none"> Nettoyage Ponçage 	<ul style="list-style-type: none"> 1 couche de SUPER DULPRIM dilué de 5 à 10 % de White-spirit ou EUROPRIMER + 	
Anciennes peintures adhérentes	<ul style="list-style-type: none"> Nettoyage Ponçage si nécessaire 		
Anciennes peintures peu adhérentes	<ul style="list-style-type: none"> Grattage Lessivage Rinçage 	<ul style="list-style-type: none"> 1 couche de SUPER DULPRIM dilué de 5 à 10 % de White-spirit ou ODYSSEE PRIM 	

Observations

CLASSIFICATION NT T 36-005

Famille I – Classe 7b2

CLASSIFICATION COV

Valeur limite UE pour ce produit (cat A/a) : 30 g/l (2010).
Ce produit contient maximum 30 g/l COV.
Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.

CONSERVATION

1 an en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se conformer aux indications portées sur l'emballage.
Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com

Fiches techniques disponibles sur le site Internet www.guittet.com