

DULISATIN HYDROPLUS

Peinture satinée garnissante à base d'une dispersion mixte acrylique/alkyde

LA
MAÇONNERIE
INTÉRIEURE



DESTINATION

- Pour la décoration de tous les fonds usuels du bâtiment (murs et plafonds) en travaux neufs ou d'entretien.
- Pour travaux de finition B.

QUALITÉS DOMINANTES

- Garnissant
- Peut être appliqué directement sur supports courants de maçonnerie intérieure, et toile à peindre
- Deux couches dans la journée
- Excellente applicabilité
- Entretien aisé.

TEINTES

Blanc, 540 teintes pastel de la liasse Constellation et de la Collection Mate

DEGRÉ DE BRILLANCE

Satin doux 12% sous 60 °

Caractéristiques techniques

ASPECT	Poché arrondi
RENDEMENT	8 à 12 m ² /l selon nature et état du support.
CONDITIONNEMENT	3 et 15 litres
DENSITÉ MOYENNE	1,35 (± 0,02) à 20 °C
EXTRAIT SEC EN VOLUME	39% (± 2%)
EXTRAIT SEC EN POIDS	55% (± 2%)
TEMPS DE SÉCHAGE (23 °C et 50% Humidité Relative)	<ul style="list-style-type: none">• Hors poussière : 1 heure• Recouvrable : 6 heures
RÉSISTANCE À L'ABRASION HUMIDE	<ul style="list-style-type: none">• Norme NF EN 13 300 : Classe 1.

Mise en œuvre

MATÉRIEL D'APPLICATION	<ul style="list-style-type: none">• Brosse• Rouleau 12 mm polyamide texturé• Pistolet
DILUTION	Prêt à l'emploi
NETTOYAGE DU MATÉRIEL	Eau

Fiches techniques disponibles sur le site Internet www.guittet.com

DULISATIN HYDROPLUS

Peinture satinée garnissante à base d'une dispersion mixte acrylique/alkyde

Mise en œuvre

Tous travaux préparatoires et de mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1).

Subjectiles	Travaux préparatoires	Apprêts	Finition intérieure
Bétons et dérivés neufs	<ul style="list-style-type: none"> • Brossage • Egrenage • Epoussetage 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 couche de SUPER DULPRIM dilué de 5 à 10% de White-spirit 	<ul style="list-style-type: none"> • 2 couches de DULISATIN HYDROPLUS non dilué
Plâtre et dérivés neufs	<ul style="list-style-type: none"> • Egrenage • Brossage • Epoussetage 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 couche d'impression SUPER DULPRIM dilué de 5 à 10% de White-spirit ou ODYSSEE PRIM 	
Bois et dérivés neufs	<ul style="list-style-type: none"> • Egrenage • Brossage • Epoussetage 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 couche d'impression SUPER DULPRIM dilué de 5 à 10% de White-spirit ou EUROPRIMER+ 	
Anciennes peintures adhérentes	<ul style="list-style-type: none"> • Lessivage • Ponçage si nécessaire 		
Anciennes peintures peu adhérentes	<ul style="list-style-type: none"> • Grattage • Lessivage • Rinçage 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 couche d'impression SUPER DULPRIM dilué de 5 à 10% de White-spirit ou ODYSSEE PRIM 	
Métaux ferreux (occasionnellement)	<ul style="list-style-type: none"> • Elimination de la rouille • Brossage • Dégraissage 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 couche de primaire antirouille CHROMAGUI 	

Observations

CLASSIFICATION NT T 36-005

Famille I – Classe 7b2 4a

CLASSIFICATION COV

Valeur limite UE pour ce produit (cat A/a) : 30 g/l (2010).
Ce produit contient maximum 30 g/l COV.
Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.

CONSERVATION

12 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se conformer aux indications portées sur l'emballage.
Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com

Fiches techniques disponibles sur le site Internet www.guittet.com