

EUROPAN SOLEIL SATIN

Primaire et finition microporeux satiné à base de résines alkydes

LE
BOIS



ABSOLU
SYSTEM

DESTINATION

Pour la décoration et la protection des bois en intérieur et extérieur.

QUALITÉS DOMINANTES

- Microporeux
- Très bon garnissant : consistance thixotropique pour un meilleur enrobage des arêtes
- Très bonne adhérence
- Excellente opacité
- Bel aspect tendu

TEINTES

Disponible dans les 1200 teintes de la liasse Constellation et du nuancier Collection Mate

DEGRÉ DE BRILLANCE

Satiné : 30% (\pm 5%) sous 60° à 30 jours

Caractéristiques techniques

RENDEMENT

11 à 14 m²/l

CONDITIONNEMENT

1 litre, 3 litres et 15 litres

DENSITÉ MOYENNE

1,33 (\pm 0,03) à 20 °C pour le blanc (densité variable selon les teintes)

EXTRAIT SEC EN VOLUME

64% (\pm 2%)

EXTRAIT SEC EN POIDS

78% (\pm 2%)

TEMPS DE SÉCHAGE

(23 °C et 50% Humidité Relative)

- Hors poussière : 4 heures
- Sec : 8 heures
- Redoublable : 24 heures

Mise en œuvre

MATÉRIEL D'APPLICATION

- Brosse
- Rouleau microfibres 6 mm et 10 mm
- Pistolet : nous consulter

DILUTION

Prêt à l'emploi, ne pas diluer

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

White-spirit

Fiches techniques disponibles sur le site Internet www.guittet.com

EUROPAN SOLEIL SATIN

Primaire et finition microporeux satiné à base de résines alkydes

Mise en œuvre

Tous travaux préparatoires et de mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1) ainsi qu'aux « recommandations techniques relatives à la protection des bois extérieurs par lasures, vernis et peintures » (F.I.P.E.C/U.N.P.V.F.).

Subjectiles	Travaux préparatoires	Impression	Finition intérieure ou extérieure
Bois et dérivés neufs	<ul style="list-style-type: none"> Nettoyage Brossage Ponçage Époussetage Dégraissage 	1 couche d'EUROPAN SOLEIL SATIN non dilué ou 1 couche d'EUROPRIMER+ dilué de 5 à 10% d'eau	2 couches d'EUROPAN SOLEIL SATIN non dilué
Anciennes peintures adhérentes	<ul style="list-style-type: none"> Grattage et ponçage des parties écaillées ou de faible adhérence, époussetage Lessivage, rinçage et séchage complet Dégraissage 	1 couche d'EUROPRIMER+ dilué de 5 à 10% d'eau sur parties remises à nu	1 à 2 couches d'EUROPAN SOLEIL SATIN non dilué (en fonction d'un éventuel changement de couleur demandé)
Anciennes peintures peu adhérentes	<ul style="list-style-type: none"> Remise à nu du bois par décapage intégral Lessivage Rinçage Séchage Dégraissage 		
Métaux ferreux	<ul style="list-style-type: none"> Élimination de la rouille par brossage / grattage Dégraissage 	2 couches de CHROMAGUI dilué à 5%	1 à 2 couches d'EUROPAN SOLEIL SATIN non dilué (en fonction d'un éventuel changement de couleur demandé)
Alliages légers et dérivés zingués	<ul style="list-style-type: none"> Dégraissage Dérochage à l'acide phosphorique dilué Rinçage soigné Séchage complet 	1 couche de PRIMATEC dilué à 5% d'eau	
PVC rigide	<ul style="list-style-type: none"> Dégraissage Ponçage léger 		

Recommandations :

Un ponçage est conseillé entre chaque couche.

En extérieur sur les parties horizontales et très exposées, appliquer une couche supplémentaire de finition.

A l'intérieur des pièces humides (salles de bains, cuisines...), utiliser Orion Brillant ou Orion Satin pour éviter les effets de condensation dans les menuiseries.

Observations

NOTA

Dans le cas d'expositions très ensoleillées, les teintes très soutenues ont l'inconvénient de favoriser l'absorption calorifique du bois et d'augmenter ainsi ses variations dimensionnelles. Utiliser donc de préférence des teintes moins soutenues (voir teintes repérées sur la liasse Constellation).
Ne pas utiliser sur bois exudant des huiles antisiccatives. Utiliser EUROPAN HYDROPLUS.

CLASSIFICATION
NT T 36-005

Famille I, Classe 4a

CLASSIFICATION COV

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/d) : 300 g/l (2010).
Ce produit contient maximum 300 g/l COV. Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.

CONSERVATION

18 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

POINT ÉCLAIR

Compris entre 21 °C et 55 °C.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se conformer aux indications portées sur l'emballage
Fiche de données de sécurité disponible sur le site www.quickfds.com

Fiches techniques disponibles sur le site Internet www.guittet.com