

ORION SOLEIL SR

Peinture-laque glycérophtalique de finition

LES
LAQUES



CHROMATIC
SYSTEM®

peinture
intérieure

peinture
extérieure

solvant

DESTINATION

- Pour la décoration et la protection des menuiseries bois intérieures et extérieures et des menuiseries métalliques intérieures
- Etat de finition A

QUALITÉS DOMINANTES

- Structure gélifiée permettant une application extrêmement aisée
- Excellent rendu assurant une finition haut de gamme
- Excellent garnissant
- Très bon enrobage
- Excellente opacité
- Séchage rapide
- Grande facilité d'entretien

TEINTES

Disponible dans les 1170 teintes du nuancier Chromatic®, 112 teintes de la Collection Mate, 15 teintes de la Collection Pop et 27 teintes de la Collection Inspiration Industrielle

DEGRÉ DE BRILLANCE

Satiné 15% sous 60° à 30 jours

Caractéristiques techniques

RENDEMENT

14 à 16 m²/l

CONDITIONNEMENT

Blanc : 1, 3, 10 litres
Teintes Chromatic® : 1, 3 et 10 litres selon les bases

DENSITÉ MOYENNE

1,35 (± 0,05) g/ml à 20 °C (densité variable selon les teintes)

EXTRAIT SEC EN VOLUME

64% (± 2%)

EXTRAIT SEC EN POIDS

77% (± 2%)

TEMPS DE SÉCHAGE*

(23 °C et 50% Humidité Relative)

- Hors poussière : 1 heure
- Hors pluie : 2 heures
- Sec : 2 heures
- Redoublable : 5 heures
- Ponçage entre 2 couches : 5 heures

RÉSISTANCE À L'ABRASION HUMIDE

- Norme NF EN 13300 : Classe 1 (perte d'épaisseur du film < 5µm après 200 cycles)

* Le temps de séchage peut être augmenté en fonction de la teinte et à des températures plus basses.

Mise en œuvre

MATÉRIEL D'APPLICATION

- Brosse
- Rouleau laqueur poils ras 4 mm ou rouleau polyester tissé 5 mm (pour un meilleur rendu) ou polyamide texturé 8 mm (pour un meilleur garnissant)

DILUTION

Prêt à l'emploi, ne pas diluer

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

White-spirit

Fiches techniques disponibles sur le site Internet www.guittet.com

ORION SOLEIL SR

Peinture-laque glycérophthalique de finition

Mise en œuvre

Tous travaux préparatoires et de mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF DTU 59.1.

Subjectiles	Travaux préparatoires	Impression	Finition
Bois et dérivés neufs	<ul style="list-style-type: none"> Nettoyage Dégraissage (si nécessaire) Ponçage Epoussetage 	<ul style="list-style-type: none"> 1 couche d'EUROPAN SR ou d'EUROPAN HYDROPLUS 	<ul style="list-style-type: none"> 2 couches d'ORION SOLEIL SR*
Anciennes peintures adhérentes	<ul style="list-style-type: none"> Lessivage Rinçage Ponçage (si nécessaire) 	<ul style="list-style-type: none"> 1 couche de SUPER DULPRIM SR dilué de 5 à 10% 	
Anciennes peintures peu adhérentes	<ul style="list-style-type: none"> Lessivage / Rinçage Grattage / Ponçage 1 couche d'impression adaptée Révision à l'enduit sur les parties remises à nu 	<ul style="list-style-type: none"> Pochonnage des parties enduites avec 1 couche de SUPER DULPRIM SR dilué de 5% à 10% 	
Métaux ferreux en intérieur	<ul style="list-style-type: none"> Elimination de la rouille par brossage, grattage Dérochage Epoussetage Dégraissage 1 couche d'impression adaptée sur les parties remises à nu 	<ul style="list-style-type: none"> 1 ou mieux 2 couches d'AMERPRIME METAL dilué à 5% de White-spirit 	
Métaux non ferreux en intérieur	<ul style="list-style-type: none"> Brossage, grattage Dérochage Epoussetage Dégraissage 1 couche d'impression adaptée sur les parties remises à nu 	<ul style="list-style-type: none"> 1 couche de PRIMATEC dilué à 5% 	

* En extérieur, appliquer une couche supplémentaire de finition sur les surfaces inclinées à moins de 45° par rapport à l'horizontal. Les peintures à base de résines alkydes ou glycérophthaliques en phase solvant, du fait de leur mode de séchage par oxydation ont une tendance naturelle au jaunissement, particulièrement en absence de lumière du jour. Ce phénomène peut être accéléré par la présence de vapeurs d'ammoniaque issues de certains produits tels que certains nettoyants, colles, enduits, peintures acryliques...

Observations

NOTA	Bien mélanger avant utilisation, ne pas diluer. Penser à bien refermer puis retourner les pots après utilisation pour prévenir la formation de peau. Pour les pots de 10 L, ajouter une pellicule de White-spirit surnageante puis fermer le pot pour prévenir la formation de peau.
CLASSIFICATION NF T 36-005	Famille I, Classe 4a
CLASSIFICATION COV	Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/d) : 300 g/l (2010) Ce produit contient maximum 300 g/l COV Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants
ÉMISSION DANS L'AIR INTÉRIEUR	Classe A+
POINT ÉCLAIR	Compris entre 21 °C et 55 °C
CONSERVATION	24 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité
HYGIÈNE ET SÉCURITÉ	Se conformer aux indications portées sur l'emballage Fiche de données de sécurité disponible sur le site www.quickfds.com Fiches techniques disponibles sur le site Internet www.guittet.com