

GUIITAFLEX D2-I4 CONFORT

Peinture ou revêtement semi-épais (D2-I4) acrylique allégé, à base de résines Pliotec® et bénéficiant de la technologie anti-encrassement.

LES FAÇADES



CHROMATIC®
FAÇADE



DESTINATION

Pour la décoration et la protection des façades par système peinture D2 ou revêtement D3 et systèmes d'imperméabilité (I1 à I4).

QUALITÉS DOMINANTES

- Polyvalent : D2-I4, un seul produit pour toute la façade sur la majorité des chantiers (système d'application monoproduct jusqu'en I2)
- Allégé : application et manutention facilitées
- Grande perméabilité à la vapeur d'eau
- Grande souplesse du film
- Grande durabilité des teintes
- Excellente résistance à l'encrassement grâce à la technologie NPS
- Non appétant pour les escargots (sans carbonate de calcium)

TEINTES

Blanc, toutes teintes du nuancier CHROMATIC® façade

Caractéristiques techniques

RENDEMENT

Selon le système appliqué :

- Peinture : 7m²/L/couche
- Revêtement : 3 m²/L/couche

CONDITIONNEMENT

15 L

DENSITÉ MOYENNE

1,01

EXTRAIT SEC EN VOLUME

51 % (± 2 %)

EXTRAIT SEC EN POIDS

59 % (± 2 %)

TEMPS DE SÉCHAGE

[23 °C et 50% Humidité Relative]

• Peinture :
Hors pluie : 20min
Sec au toucher : 2h
Recouvrable : 6 à 8h

• Revêtement :
Sec au toucher : 4h
Recouvrable : 24h

Mise en œuvre

MATÉRIEL D'APPLICATION

En décoration : brosse, rouleau polyamide texturé 14mm en D2 ou 18 mm en D3, pistolet. En revêtement d'imperméabilité : brosse, rouleau polyamide texturé 18 mm, pistolet.

DILUTION

Prêt à l'emploi, Diluer entre 0% et 15% en fonction du relief et de la porosité du support (voir tableau de mise en œuvre)

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Eau

Fiches techniques disponibles sur le site internet www.guiffet.com

Mise en œuvre

Tous travaux préparatoires (y compris traitement des fissures) et de mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art, conformément aux NF DTU 42.1. et NF DTU 59.1.

Consulter les fiches techniques correspondantes GUIOFIX, GUITTEX FIXATEUR et GUITTEX L INTER.

ATTENTION

GUITAFLEX D2-I4 CONFORT ne doit pas être appliqué dans les conditions suivantes :

- Par temps de pluie, de gel, de brouillard ou d'humidité relative \geq à 80%
- Sur support gelé, givré ou d'humidité \geq 5% en masse
- Sur des supports dont la température superficielle est \leq 5 °C ou \geq 35 °C
- En plein soleil ou par vent fort.

Les revêtements GUITAFLEX D2-I4 CONFORT devront s'arrêter à 25 cm minimum du sol. Ces 25 cm seront traités avec 2 couches de GUITAFLEX D2-I4 CONFORT IMPERATIVEMENT dilué à 10 %.

Lorsque le produit est appliqué en D2 ou D3, il est IMPERATIF de respecter les dilutions indiquées dans le tableau de mise en oeuvre sous peine de ne pas obtenir le résultat voulu.

Il est déconseillé d'utiliser des teintes dont le coefficient d'absorption solaire est supérieur à 0,7 (teintes soutenues dont l'indice de luminance lumineuse Y est inférieur à 35 %) sur des surfaces pouvant être exposées au soleil. Toutefois, la technologie Outside Unlimited Colors® permet de réaliser les teintes soutenues du Chromatic® façade avec un coefficient d'absorption conforme aux normes en vigueur. En effet, cette technologie permet, par une formulation spécifique des teintes, d'obtenir un coefficient d'absorption $<0,7$ et ainsi rester dans le domaine d'acceptation du NF DTU 59.1. Une sous-couche blanche est nécessaire avant application des couches de finitions.

GUIFLEX D2-I4 CONFORT

Peinture ou revêtement semi-épais (D2-I4) acrylique allégé, à base de résines Pliotec® et bénéficiant de la technologie anti-encrassement.

LES FAÇADES

Subjectiles	Travaux Préparatoires	Impression	Finition
<p>Enduits de liants hydrauliques neufs, sains, secs, propres Bétons bruts, neufs, sains, secs, propres Anciennes peintures adhérentes et non pulvérulentes</p>	<ul style="list-style-type: none"> Égrenage Brossage Époussetage ou Lavage haute pression Séchage complet 	<ul style="list-style-type: none"> Système D2 et D3 1 couche GUIFLEX D2-I4 CONFORT dilué entre 5 et 10% à 145 g/m² Système I1 et I2 1 couche de GUIFLEX D2-I4 CONFORT dilué à 15% à 240 g/m² 	<p>Classe D2 (A0)</p> <ul style="list-style-type: none"> Film décoratif 1 à 2 couche de GUIFLEX D2-I4 CONFORT dilué à 10% à 145 g/m²/couche <p>Classe D3 (A1)</p> <ul style="list-style-type: none"> Résiste au faïençage 1 couche de GUIFLEX D2-I4 CONFORT à 315 g/m² ou 2 couches de GUIFLEX D2-I4 CONFORT dilué à 5% à 160 g/m²/couche <p>Classe I1 (A2)</p> <ul style="list-style-type: none"> Résistance à la microfissuration existante ≤ 0,2 mm 1 couche de GUITTEX L INTER dilué à 15% à 250 g/m² et une couche de GUIFLEX D2-I4 CONFORT à 315 g/m² ou 1 couche de GUIFLEX D2-I4 CONFORT dilué à 5% à 240 g/m² et une couche de GUIFLEX D2-I4 CONFORT à 390 g/m² <p>Classe I2 (A3)</p> <ul style="list-style-type: none"> Résistance à la fissuration existence ≤ 0,5 mm Si désordre, après l'impression, appliquer 1 couche de GUITTEX L INTER à 300g/m² et une couche de GUIFLEX D2-I4 CONFORT à 315 g/m² ou Si support sain, après l'impression, appliquer : 2 couches de GUIFLEX D2-I4 CONFORT à 290 g/m² <p>Classe I3 (A4)</p> <ul style="list-style-type: none"> Résistance à la fissuration existante ou à venir < 1mm 1 couche de GUITTEX L INTER à 450 g/m² 1 couche de GUIFLEX D2-I4 CONFORT à 315 g/m² <p>Classe I4 (A5)</p> <ul style="list-style-type: none"> Résistance à la fissuration existante ou à venir < 2mm 1 couche de GUITTEX L INTER à 400 g/m² Maroufler l'Armature Non Tissée 1M NON TISSEE EFFRANGÉE sur le produit frais. Immédiatement 1 couche de GUITTEX L INTER à raison de 400 g/m² Appliquer 24 heures après une couche de GUIFLEX D2-I4 CONFORT

Fiches techniques disponibles sur le site internet www.guiffet.com

GUIFLEX D2-I4 CONFORT

Peinture ou revêtement semi-épais (D2-I4) acrylique allégé, à base de résines Pliotec® et bénéficiant de la technologie anti-encrassement.

LES FAÇADES

<p>Enduits , bétons et dérivés anciens non peints Anciennes peintures présentant une pulvérulence résiduelle</p>	<ul style="list-style-type: none"> Nettoyage Brossage Lavage machine sous pression Séchage complet 	<ul style="list-style-type: none"> Application d'une couche de GUITTEX FIXATEUR ou de GUIOFIX 	<p>Classe D2 (A0)</p> <ul style="list-style-type: none"> Film décoratif 1 à 2 couche de GUIFLEX D2-I4 CONFORT dilué à 10% à 145 g/m²/couche
<p>Anciens films de peinture peu adhérents</p>	<ul style="list-style-type: none"> Lavage haute pression Séchage complet 	<ul style="list-style-type: none"> Application d'une couche de GUIOFIX 	<p>Classe D3 (A1)</p> <ul style="list-style-type: none"> Résiste au faïençage 1 couche de GUIFLEX D2-I4 CONFORT à 315 g/m²
<p>Revêtements ne répondants pas aux exigences de l'étude préalable NF DTU 42.1.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Mise à nu du support par décapage intégral Rinçage soigné par lavage sous pression Séchage complet 	<ul style="list-style-type: none"> Application d'une couche de GUITTECH 	<p>ou</p> <ul style="list-style-type: none"> 2 couches de GUIFLEX D2-I4 CONFORT dilué à 5% à 160 g/m²/couche
<p>Enduits au mortier de plâtre « type parisien » (classes possibles : I3 et I4) Enduits monocouche brut</p>	<ul style="list-style-type: none"> Egrenage Brossage Dépoussiérage 	<ul style="list-style-type: none"> Application d'une couche de GUITTEX FIXATEUR 	<p>Classe I1 (A2)</p> <ul style="list-style-type: none"> Résistance à la microfissuration existante ≤ 0,2 mm 1 couche de GUITTEX L INTER dilué à 15% à 250 g/m² et une couche de GUIFLEX D2-I4 CONFORT à 315 g/m² ou 1 couche de GUIFLEX D2-I4 CONFORT dilué à 15% à 240 g/m² et une couche de GUIFLEX D2-I4 CONFORT à 390 g/m² <p>Classe I2 (A3)</p> <ul style="list-style-type: none"> Résistance à la fissuration existance ≤ 0,5 mm Si désordre, après l'impression, appliquer 1 couche de GUITTEX L INTER à 300g/m² et une couche de GUIFLEX D2-I4 CONFORT à 315 g/m² ou Si support sain, après l'impression, appliquer : 2 couches de GUIFLEX D2-I4 CONFORT à 290 g/m² <p>Classe I3 (A4)</p> <ul style="list-style-type: none"> Résistance à la fissuration existante ou à venir < 1mm 1 couche de GUITTEX L INTER à 450 g/m² 1 couche de GUIFLEX D2-I4 CONFORT à 315 g/m² <p>Classe I4 (A5)</p> <ul style="list-style-type: none"> Résistance à la fissuration existante ou à venir < 2mm 1 couche de GUITTEX L INTER à 400 g/m² Maroufler l'Armature Non Tissée 1M NON TISSEE EFFRANGÉE sur le produit frais. Immédiatement 1 couche de GUITTEX L INTER à raison de 400 g/m² Appliquer 24 heures après une couche de GUIFLEX D2-I4 CONFORT

Fiches techniques disponibles sur le site internet www.guiffet.com

Observations

NORMALISATION

Systèmes de décoration :

- NF T 36-005 : Famille 1 - Classe 7b2
- NF T 34-722 : Peinture D2 / Revêtement D3
- NF EN 1062-1 : Peinture E3, V2, W3, A0 / Revêtement E4, V2, W3, A1

Systèmes d'imperméabilité :

- NF T 36-005 : Famille I - Classe 7b2
- NF DTU 42.1 : I1 à I4
- NF EN 1062-1 : E4 à E5 - V2, W3, A2 à A5, C1

CLASSIFICATION COV

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/c) : 40 g/L (2010).

Ce produit contient maximum 40 g/L COV.

Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.

CONSERVATION

18 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se conformer aux indications portées sur l'emballage.

Fiche de données de sécurité disponible sur le site www.quickfds.com

INFORMATION CONSOMMATEURS

Évitez le gaspillage de peinture : faites une estimation de la quantité de peinture dont vous avez besoin.

Refermez les emballages non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture.

Réutiliser la peinture est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie. Éliminez le produit et son emballage dans un centre agréé. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte. Ne jetez pas le produit à l'égout.