

ASTÉRIO MAT

Peinture mate non lustrante, pochée fin, à base de dispersion acrylique en phase aqueuse

LES
MAÇONNERIES
INTÉRIEURES



DESTINATION

- Pour la décoration des murs en pièces sèches, en neuf comme en entretien.
- Etat de finition A.

QUALITÉS DOMINANTES

- Très bonne résistance au lustrage
- Grande nettoyabilité
- Bonne blancheur
- Bonne capacité à la retouche
- Applicable sur toile de verre et papier à peindre

TEINTES

Blanc et toutes teintes du nuancier Chromatic®

DEGRÉ DE BRILLANCE

2 % sous 85° d'angle

Caractéristiques techniques

ASPECT

Poché fin

RENDEMENT

8 à 9 m²/l (ne pas tirer le produit)

CONDITIONNEMENT

1, 3 et 15 litres

DENSITÉ MOYENNE

1,40 (± 0,03) à 20 °C

EXTRAIT SEC EN VOLUME

39% (± 2%)

EXTRAIT SEC EN POIDS

55% (± 2%)

TEMPS DE SÉCHAGE

(23 °C et 50% Humidité Relative)

- Sec hors poussière : 3 heures
- Recouvrable : 8 heures
- Le temps de séchage peut être modifié en fonction de la température et de l'hygrométrie.
- Nota: Asterio Mat obtient toutes ses propriétés au bout de 2 semaines environ.

RÉSISTANCE À L'ABRASION HUMIDE

Norme NF EN 13 300, Classe 1.

Mise en œuvre

MATÉRIEL D'APPLICATION

- Brosse
- Rouleau polyamide texturé 12 mm

DILUTION

Prêt à l'emploi

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

A l'eau ou aux solvants si le produit a séché

Fiches techniques disponibles sur le site Internet www.guittet.com

ASTÉRIO MAT

Peinture mate non lustrante, pochée fin, à base de dispersion acrylique en phase aqueuse

Mise en œuvre

Tous travaux préparatoires et de mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformes à la norme NF DTU 59.1.

Subjectiles	Travaux préparatoires	Apprêts	Finition intérieure
Bétons et dérivés neufs	<ul style="list-style-type: none"> Brossage Egrenage Epoussetage 	<ul style="list-style-type: none"> 1 couche de SUPER DULPRIM dilué de 5 à 10% de White-spirit 	<ul style="list-style-type: none"> 2 couches d'ASTÉRIO MAT non dilué
Plâtre et dérivés Plaques de plâtre cartonnées	<ul style="list-style-type: none"> Brossage Egrenage Epoussetage 	<ul style="list-style-type: none"> 1 couche de SUPER DULPRIM dilué de 5 à 10% de White-spirit ou DULIPRIM HYDROPLUS 	
Anciennes peintures adhérentes	<ul style="list-style-type: none"> Lessivage Ponçage 	<ul style="list-style-type: none"> 1 couche de SUPER DULPRIM dilué de 5 à 10% de White-spirit ou DULIPRIM HYDROPLUS 	
Anciennes peintures peu adhérentes	<ul style="list-style-type: none"> Grattage Lessivage/Rinçage Rinçage 	<ul style="list-style-type: none"> 1 couche de SUPER DULPRIM dilué de 5 à 10% de White-spirit Ponçage éventuel 	

Observations

NOTA	<p>Pour obtenir la meilleure opacité pour Astério Mat, il ne faut pas tirer le produit lors de l'application.</p> <p>Pour les teintes vives et profondes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) les supports doivent être parfaitement plans. 2) Lors de l'application de la dernière couche, il est recommandé de donner les derniers coups de rouleau toujours dans le même sens (de préférence de bas en haut).
CONSEILS D'ENTRETIEN	En cas de trace de frottement, passer un coup d'éponge légèrement humide et laisser sécher. Puis passer une époussette.
CLASSIFICATION NT T 36-005	Famille I – Classe 7b2
CLASSIFICATION COV	<p>Valeur limite UE pour ce produit (cat A/a) : 30 g/l (2010).</p> <p>Ce produit contient maximum 15 g/l COV.</p> <p>Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.</p>
ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR	Classe C
CONSERVATION	12 mois en emballage d'origine non entamé et fermé. Conserver à l'abri du gel et des fortes chaleurs. Utiliser rapidement après ouverture.
HYGIÈNE ET SÉCURITÉ	Produit en phase aqueuse non soumis à étiquetage. Consulter la fiche de données de sécurité sur le site www.quickfds.com

Fiches techniques disponibles sur le site Internet www.guittet.com