

SATINÉA⁺ MAT VELOURS

Peinture d'aspect mat-velouté en phase aqueuse

LES
MAÇONNERIES
INTÉRIEURES



CHROMATIC
SYSTEM®

DESTINATION

- Pour la décoration des maçonneries intérieures en travaux neufs ou d'entretien, des pièces sèches.
- Etat de finition A ou B.

QUALITÉS DOMINANTES

- Aspect mat-velouté
- Entretien facile
- Lessivable
- Bonne résistance aux taches
- Application possible sur toile de verre
- Respectueux de la santé et de l'environnement

TEINTES

Blanc et toutes teintes du nuancier Chromatic®

DEGRÉ DE BRILLANCE

6 % sous 60° d'angle

Caractéristiques techniques

ASPECT

Mat-velouté poché

RENDEMENT

- Supports lisses : 10 à 12 m²/l
- Toiles de verre : 7 à 9 m²/l

CONDITIONNEMENT

1, 3 et 15 litres

DENSITÉ MOYENNE

1,37 (± 0,05) à 20 °C (densité variable selon les teintes)

EXTRAIT SEC EN VOLUME

46 % (± 2 %)

EXTRAIT SEC EN POIDS

59 % (± 2 %)

TEMPS DE SÉCHAGE

(23 °C et 50 % Humidité Relative)

- Hors poussière : 30 minutes
 - Sec : 1 heure
 - Recouvrable : 6 heures
- En atmosphère humide et par basses températures, le temps de séchage peut être modifié.

RÉSISTANCE À L'ABRASION HUMIDE

Norme NF EN 13300 : classe 1

Mise en œuvre

MATÉRIEL D'APPLICATION

- Brosse
- Rouleau polyamide 12 mm
- Pistolet

DILUTION

Prêt à l'emploi

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Eau, ou solvant si le produit a séché.

Fiches techniques disponibles sur le site Internet www.guittet.com

SATINÉA⁺ MAT VELOURS

Peinture d'aspect mat-velouté en phase aqueuse

Mise en œuvre

Tous travaux préparatoires et de mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF DTU 59.1.

Subjectiles	Travaux préparatoires	Apprêts	Finition intérieure
Bétons et dérivés neufs	- Brossage - Egrenage - Epoussetage	1 couche de SUPER DULPRIM dilué de 5 à 10 % de White-spirit	2 couches de SATINÉA⁺ MAT VELOURS
Plâtre et dérivés Plaques de plâtre cartonné	- Brossage - Egrenage - Epoussetage	1 couche de SUPER DULPRIM dilué de 5 à 10 % de White-spirit ou ODYSÉE PRIM	
Anciennes peintures adhérentes	- Lessivage - Ponçage	1 couche de SUPER DULPRIM dilué de 5 à 10 % de White-spirit ou ODYSÉE PRIM	
Anciennes peintures peu adhérentes	- Grattage - Lessivage/Rinçage - Rinçage	1 couche de SUPER DULPRIM dilué de 5 à 10 % de White-spirit - Ponçage éventuel	

Observations

CLASSIFICATION NF T 36-005

Famille I, classe 7b2

CLASSIFICATION COV

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/l (2010).
Ce produit contient maximum 6 g/l COV.
Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

Classe A+.

CONSERVATION

12 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.
Utiliser rapidement après ouverture.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se conformer aux indications portées sur l'emballage.
Fiche de données de sécurité disponible sur le site www.quickfds.com

Fiches techniques disponibles sur le site Internet www.guittet.com