

SATINÉA⁺

Peinture en phase aqueuse d'aspect satiné poché arrondi



DESTINATION

- Pour la décoration des maçonneries intérieures en travaux neufs ou d'entretien, en pièces sèches ou humides.
- Etat de finition A ou B.

QUALITÉS DOMINANTES

- Très bon garnissant
- Particulièrement adapté pour réaliser la finition des systèmes toile de verre
- Entretien facile
- Possibilité d'application de deux couches dans la journée
- Respectueux de la santé et de l'environnement

TEINTES

Blanc et toutes teintes du nuancier Chromatic®

DEGRÉ DE BRILLANCE

Satin : 15 % (± 5 %) sous 60°

Caractéristiques techniques

ASPECT	Poché arrondi
RENDEMENT	<ul style="list-style-type: none"> • Supports lisses : 9 à 12 m²/l • Toiles de verre : 7 à 9 m²/l
CONDITIONNEMENT	1 litre, 3 litres et 15 litres
DENSITÉ MOYENNE	1,34 (± 0,05) à 20 °C (densité variable selon les teintes)
EXTRAIT SEC EN VOLUME	47 % (± 2 %)
EXTRAIT SEC EN POIDS	59 % (± 2 %)
TEMPS DE SÉCHAGE (23 °C et 50 % Humidité Relative)	<ul style="list-style-type: none"> • Hors poussière : 20 minutes • Sec : 2 heures • Recouvrable : 6 heures <p>En atmosphère humide et par basses températures, le temps de séchage peut être modifié.</p>
RÉSISTANCE À L'ABRASION HUMIDE	Norme NF EN 13300 : classe 1. Lessivable.

Mise en œuvre

MATÉRIEL D'APPLICATION	<ul style="list-style-type: none"> • Rouleau polyester ou polyamide texturé 10-12 mm • Brosse • Pistolet
NETTOYAGE DU MATÉRIEL	Eau (ou solvant si le produit à séché)
DILUTION	Prêt à l'emploi

Fiches techniques disponibles sur le site Internet www.guittet.com

Mise en œuvre

Tous travaux préparatoires et de mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF DTU 59.1.

Subjectiles	Travaux préparatoires	Apprêts	Finition intérieure
Plâtres et dérivés neufs ou bruts	<ul style="list-style-type: none"> Egrenage Brossage Epoussetage 	<ul style="list-style-type: none"> 1 couche de SUPER DULPRIM dilué de 5 à 10 % de White-spirit ou 1 couche d'ODYSSÉE PRIM Enduisage 	<ul style="list-style-type: none"> 2 couches de SATINÉA⁺
Bétons et dérivés neufs ou bruts	<ul style="list-style-type: none"> Egrenage Brossage Epoussetage 	<ul style="list-style-type: none"> 1 couche de SUPER DULPRIM dilué de 5 à 10 % de White-spirit 	
Toile de verre	<ul style="list-style-type: none"> Séchage complet de la colle Epoussetage 		
Anciennes peintures adhérentes	<ul style="list-style-type: none"> Lessivage Ponçage si nécessaire Rinçage 		
Anciennes peintures peu adhérentes	<ul style="list-style-type: none"> Grattage Lessivage Rinçage 	<ul style="list-style-type: none"> 1 couche de SUPER DULPRIM dilué de 5 à 10 % de White-spirit 	
Bois et dérivés neufs	<ul style="list-style-type: none"> Nettoyage Ponçage Epoussetage Dégraissage 	<ul style="list-style-type: none"> 1 couche de SUPER DULPRIM ou EUROPRIMER+ 	

Observations

CLASSIFICATION NF T 36-005

Famille I, classe 7a2.

CLASSIFICATION COV

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/l (2010).
Ce produit contient maximum 1 g/l COV.
Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

Classe A+

CONSERVATION

12 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.
Utiliser rapidement après ouverture.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se conformer aux indications portées sur l'emballage.
Fiche de données de sécurité disponible sur le site www.quickfds.com

Fiches techniques disponibles sur le site Internet www.guittet.com