

# MAT 78 ST

## Impression mate sans tension, à base de résines longues en huile, isolant et masquant les taches



peinture  
intérieure



solvant

### DESTINATION

Pour la rénovation et la décoration des maçonneries intérieures y compris sur fonds difficiles.

### QUALITÉS DOMINANTES

- Sans tension : ne décolle pas les anciens fonds de peintures et badigeons adhérents
- Isole et masque les taches (dûes aux dégâts des eaux, nicotine, suie, noir de fumée ou bistre...)
- Aspect mat absolu régulier et homogène masquant les légers défauts des supports
- Rapidité de mise en œuvre : application possible « mouillé sur mouillé »
- Excellente opacité
- Permet l'accrochage des colles à tapisseries

### TEINTES

Blanc et teintes pastel du nuancier Chromatic®

### DEGRÉ DE BRILLANCE

Mat < 2% sous 85°

## Caractéristiques techniques

### RENDEMENT

8 à 10 m<sup>2</sup>/l

### CONDITIONNEMENT

3 litres et 15 litres

### DENSITÉ MOYENNE

1,66 (± 0,05) à 20 °C (densité variable selon les teintes)

### EXTRAIT SEC VOLUMIQUE

57% (± 2%)

### EXTRAIT SEC EN POIDS

80% (± 2%)

### TEMPS DE SÉCHAGE

(23 °C et 50% Humidité Relative)

- Hors poussière : 2 heures
- Sec : 4 à 8 heures
- Recouvrable : « mouillé sur mouillé » ou après 24 heures minimum

## Mise en œuvre

### MATÉRIEL D'APPLICATION

- Brosse, rouleau polyester 10-12 mm : prêt à l'emploi
- Pistolet

### NETTOYAGE DU MATÉRIEL

White-spirit

Fiches techniques disponibles sur le site Internet [www.guittet.com](http://www.guittet.com)

# MAT 78 ST

**Impression mate sans tension,  
à base de résines longues en huile, isolant et masquant les taches**

## Mise en œuvre

Tous travaux préparatoires et de mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF DTU 59.1.

| Subjectiles   | Travaux préparatoires   | Impression  | Finition intérieure   |
|---|---|---|---|
| Anciennes peintures adhérentes<br>Anciens badigeons adhérents | <ul style="list-style-type: none"> <li>Lessivage des fonds gras</li> <li>Rinçage</li> </ul>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>1 couche de MAT 78 ST en direct</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tous types de peintures intérieures dont lui-même</li> </ul> |
| Anciennes peintures peu adhérentes                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Grattage</li> <li>Lessivage des fonds gras</li> <li>Rinçage</li> </ul> |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tous types de peintures intérieures dont lui-même</li> </ul> |

NB : MAT 78 ST est également applicable sur subjectiles usuels neufs en intérieur.

Sur métaux ferreux, après élimination de la rouille, prévoir OBLIGATOIREMENT 1 couche de primaire CHROMAGUI avec application du système MAT 78 ST.

## Observations

### NOTA

- MAT 78 ST permet une adhérence normale des colles à papier peint.
- Application « mouillé sur mouillé » : application de la seconde couche dès que la 1<sup>re</sup> couche commence à mater.
- En cas de recouvrement par lui-même ou tout autre type de peinture intérieure, attendre le séchage complet de la première couche (24 h minimum) avant application de la seconde couche.

### CLASSIFICATION NF T 36-005

Famille I, classe 4a/2b

### CLASSIFICATION COV

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/g) : 350 g/l (2010)

Ce produit contient maximum 350 g/l COV.

Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants et des diluants éventuels préconisés sur notre fiche descriptive.

### ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

Classe A+

### STOCKAGE

Conserver à l'abri du gel et des fortes chaleurs

### POINT ÉCLAIR

Compris entre 21 °C et 55 °C

### CONSERVATION

12 mois en emballage d'origine, non ouvert.

### HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se conformer aux indications portées sur l'emballage.

Fiche de données de sécurité disponible sur le site [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com)

Fiches techniques disponibles sur le site Internet [www.guittet.com](http://www.guittet.com)