

ODYSSÉE PRIM

Impression à base de résines alkydes en émulsion et acryliques

LES
MAÇONNERIES
INTÉRIEURES



Peintures, vernis et
produits connexes – NF 130
www.ecolabels.fr

peinture
intérieure

aqueux

DESTINATION

QUALITÉS DOMINANTES

- Pour l'impression des maçonneries et menuiseries intérieures
- Excellente opacité
- Très bon rendu permettant un rendu final optimal (en particulier pour les laques)
- Séchage rapide
- Sur fonds usuels du Bâtiment en intérieur et supports au Ph inférieur à 9 (plâtre et dérivés, bois, anciennes peintures)
- Compatible avec les colles à papier peint et les revêtements muraux
- Label NF Environnement

TEINTES

Blanc

DEGRÉ DE BRILLANCE

Mat velouté : 12% sous 85°

Caractéristiques techniques

ASPECT

Semi-tendu

RENDEMENT

10 à 14 m²/l

CONDITIONNEMENT

1 litre, 3 litres et 15 litres

DENSITÉ MOYENNE

1,40 (± 0,05) à 20 °C

EXTRAIT SEC EN VOLUME

45% (± 2%)

EXTRAIT SEC EN POIDS

59% (± 2%)

TEMPS DE SÉCHAGE

(23 °C et 50% Humidité Relative)

- Sec : 6 heures
 - Recouvrable : 24 heures
- En atmosphère humide et par basses températures, le temps de séchage peut être modifié.

Mise en œuvre

MATÉRIEL D'APPLICATION

Brosse, rouleau polyamide texturé 12 mm et pistolet

DILUTION

Prêt à l'emploi

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Eau (ou solvant si le produit à séché)

Fiches techniques disponibles sur le site Internet www.guittet.com

ODYSSÉE PRIM

Impression à base de résines alkydes en émulsion et acryliques

Mise en œuvre

Tous travaux préparatoires et de mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF DTU 59.1.

Subjectiles	Travaux préparatoires	Aprêts	Finition intérieure
Plâtres et dérivés neufs	<ul style="list-style-type: none"> Egrenage des enduits Brossage Epoussetage 	<ul style="list-style-type: none"> 1 couche d'ODYSSÉE PRIM 	<ul style="list-style-type: none"> Toutes peintures en phase aqueuse ou solvant
Bois et dérivés neufs ou remis à nu	<ul style="list-style-type: none"> Nettoyage/Brossage Ponçage Epoussetage Dégraissage si nécessaire 	<ul style="list-style-type: none"> 1 couche d'ODYSSÉE PRIM 	
Anciennes peintures adhérentes	<ul style="list-style-type: none"> Lessivage Rinçage Ponçage si nécessaire 	<ul style="list-style-type: none"> 1 couche d'ODYSSÉE PRIM 	
Anciennes peintures peu adhérentes	<ul style="list-style-type: none"> Grattage Lessivage Rinçage 	<ul style="list-style-type: none"> Pochonnage à l'aide d'ODYSSÉE PRIM sur les zones mises à nu 1 couche en plein d'ODYSSÉE PRIM 	

Observations

NOTA	Dans le cas de supports farinants ou absorbants, utiliser l'impression solvantée SUPER DULPRIM
CLASSIFICATION NF T 36-005	Famille I, classe 7b2/4a
CLASSIFICATION COV	Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/g) : 30 g/l (2010). Ce produit contient maximum 1 g/l COV. Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.
ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR	Classe A+
CONSERVATION	24 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité. Utiliser rapidement après ouverture.
HYGIÈNE ET SÉCURITÉ	Se conformer aux indications portées sur l'emballage. Fiche de données de sécurité disponible sur le site www.quickfds.com

Fiches techniques disponibles sur le site Internet www.guittet.com