

GUITTEX FIXATEUR

Fixateur de fonds pour façades et sols

LES
FAÇADES



DESTINATION

Pour fixer les pulvérulences des bétons et enduits de ciments anciens non peints, des mortiers de plâtre extérieurs, des anciens fonds de peinture en extérieur et des sols en intérieur

QUALITÉS DOMINANTES

- Très bonne pénétration dans le support
- Prêt à l'emploi
- Convient sur mortier de plâtre « type parisien » en extérieur
- Convient sur petits éléments à base de pâte de verre ou de carreaux de céramique (7,5 x 7,5 cm)

TEINTES

Blanc cassé, opacifiant

Caractéristiques techniques

RENDEMENT

- 5 à 6 m²/l (soit 200 à 250 g/m²) selon absorption du support

CONDITIONNEMENT

3 litres, 15 litres

DENSITÉ MOYENNE

1,32 (± 0,05) à 20 °C (densité variable selon les teintes)

EXTRAIT SEC VOLUMIQUE

43,6 (± 2%)

TEMPS DE SÉCHAGE

(23 °C et 50% Humidité Relative)

- Sec au toucher : 1 heure environ
- Recouvrable : 24 heures minimum

Mise en œuvre

MATÉRIEL D'APPLICATION

- Rouleau polyamide texturé 18 mm, pistolet
- Remuer avant emploi pour remettre les pigments en suspension

DILUTION

Prêt à l'emploi

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

White-spirit ou, si le produit est sec, au décapant

Fiches techniques disponibles sur le site Internet www.guittet.com

GUITTEX FIXATEUR

Fixateur de fonds pour façades et sols

Mise en œuvre

Tous travaux préparatoires et de mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément aux normes NF DTU 59.1 et NF DTU 42.1.

Subjectiles	Travaux préparatoires	Finition extérieure*
Enduits de liants hydrauliques bruts, sains, secs et propres	<ul style="list-style-type: none"> Egrenage Brossage Dépoussiérage Lavage machine sous pression/séchage Assainir les fonds avant peinture avec PPG SOLUTION AL, si nécessaire Séchage complet Application d'une couche de GUITTEX FIXATEUR 	Films minces de classe D2 selon NF T 34-722 GUITAXANE, MONTYL Revêtements semi-épais de classe D3 GUITACRYL VELOURS, GUITAMAT
Bétons bruts sains, secs et propres	<ul style="list-style-type: none"> Séchage complet Application d'une couche de GUITTEX FIXATEUR 	Revêtements d'imperméabilité de classe I1 à I4 GUITTEX L MONO, MAT, ou STRUCTURÉ
Anciens fonds de peinture légèrement pulvérulents après lavage Pâte de verre	<ul style="list-style-type: none"> Lavage machine sous pression/séchage Assainir les fonds avant peinture avec PPG SOLUTION AL, si nécessaire Séchage complet Application d'une couche de GUITTEX FIXATEUR 	Revêtements d'imperméabilité de classe I3 à I4 GUITTEX L MONO, MAT, STRUCTURÉ
Enduits au mortier de plâtre « type parisien »	<ul style="list-style-type: none"> Egrenage Brossage Dépoussiérage Application d'une couche de GUITTEX FIXATEUR 	Revêtements d'imperméabilité de classe I3 à I4 GUITTEX L MONO, MAT, STRUCTURÉ
Subjectiles	Travaux préparatoires	Finition
Sols domestiques à liants hydrauliques bruts neufs	<ul style="list-style-type: none"> Egrenage Brossage Dépoussiérage Application d'une couche de GUITTEX FIXATEUR 	GUIOSOL P.U.
Sols domestiques à liants hydrauliques bruts anciens	<ul style="list-style-type: none"> Brossage Nettoyage soigné Dégraissage si nécessaire Lavage Séchage Application d'une couche de GUITTEX FIXATEUR 	GUIOSOL P.U.
Sols domestiques à liants hydrauliques anciennement peint en mauvais état	<ul style="list-style-type: none"> Elimination totale par décapage Rinçage Séchage Application d'une couche de GUITTEX FIXATEUR 	GUIOSOL P.U.

* À déterminer selon l'état du support et l'aspect esthétique désiré.

Observations

NOTA

- Sur d'anciens revêtements (RPE, RSE, anciennes peintures sensibles aux solvants) et sur d'anciens systèmes d'imperméabilité, utiliser GUIPRIM ou GUI TECH et non pas GUITTEX FIXATEUR
- Sur supports décapés : utiliser de préférence GUI TECH
- Avant toute mise en peinture de sols, il conviendra de vérifier l'absence d'humidité du support et son alcalinité (PH compris entre 8 et 12)

ATTENTION

- En cas de contamination des fonds par algues ou lichens, il est impératif de procéder à un assainissement avec notre liquide fongicide et algicide PPG SOLUTION AL
- GUITTEX FIXATEUR peut faire apparaître les défauts d'adhérence d'anciennes peintures ou revêtements. Dans ce cas, les éliminer partiellement ou totalement
- Ne pas appliqué sur support gelé

NORMALISATION

NF T 36-005 : Famille I, Classe 7b1.

CLASSIFICATION COV

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/i) : 500 g/l (2010). Ce produit contient maximum 500 g/l COV.

Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants et des diluants éventuels préconisés sur notre fiche technique

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

Classe C

CONSERVATION

24 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité

POINT ÉCLAIR

43 °C

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se conformer aux indications portées sur l'emballage. Fiche de données de sécurité disponible sur le site www.quickfds.com

Fiches techniques disponibles sur le site Internet www.guittet.com