

SUPER DULPRIM SR

Impression universelle microporeuse concentrée

LES
MAÇONNERIES
INTÉRIEURES



peinture
intérieure



peinture
extérieure



solvant

DESTINATION

QUALITÉS DOMINANTES

- Pour l'impression de tous les supports, intérieurs et extérieurs
- S'applique sur tous types de supports
- Imprègne et nourrit parfaitement les supports très absorbants
- Séchage rapide : permet l'application d'une première couche de finition dans la journée
- Procure une grande résistance aux fonds friables
- Ne réagit pas à l'alcalinité des supports
- Ne coule pas et masque très bien les teintes des anciennes peintures
- Sert d'impression et de sous-couche

TEINTES

Blanc

DEGRÉ DE BRILLANCE

Satiné : 5% sous 85°

Caractéristiques techniques

ASPECT

Semi-tendu

RENDEMENT

8 à 10 m²/l

CONDITIONNEMENT

1 litre, 3 litres et 15 litres

DENSITÉ MOYENNE

1,49 (± 0,05) à 20 °C

EXTRAIT SEC EN VOLUME

62% (± 2%)

EXTRAIT SEC EN POIDS

80% (± 2%)

TEMPS DE SÉCHAGE

(23 °C et 50% Humidité Relative)

- Hors poussière : 2 heures selon le support
- Hors pluie : 2 heures selon le support
- Sec : 2 heures selon le support
- Recouvrable : 5 heures selon le support

Mise en œuvre

MATÉRIEL D'APPLICATION

- Brosse
- Rouleau 12 mm

DILUTION OBLIGATOIRE

5 à 10% de White-spirit, soit 0,75 à 1,5 L de White-spirit pour un bidon de 15 litres

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

White-spirit

Fiches techniques disponibles sur le site Internet www.guittet.com

SUPER DULPRIM SR

Impression universelle microporeuse concentrée

Mise en œuvre

Tous travaux préparatoires et de mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF DTU 59.1.

SUPER DULPRIM SR doit être dilué de 5% à 10% avant utilisation.

Supports	Travaux préparatoires	Impression
Plâtres et dérivés neufs Bétons et dérivés neufs	<ul style="list-style-type: none"> • Egrenage • Brossage • Epoussetage 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 couche de SUPER DULPRIM SR dilué de 5 à 10%
Bois et dérivés neufs	<ul style="list-style-type: none"> • Nettoyage • Dégraissage (si nécessaire) • Ponçage • Epoussetage 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 couche de SUPER DULPRIM SR dilué de 5 à 10%
Anciennes peintures adhérentes	<ul style="list-style-type: none"> • Lessivage / Rinçage • Brossage • Epoussetage 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 couche de SUPER DULPRIM SR dilué à 10%
Anciennes peintures peu adhérentes	<ul style="list-style-type: none"> • Grattage • Lessivage 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 couche de SUPER DULPRIM SR dilué de 5 à 10%

Observations

CLASSIFICATION NF T 36-005

Famille I, classe 4a.

CLASSIFICATION COV

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/g) : 350 g/l (2010).
Ce produit contient maximum 350 g/l COV.
Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

C

POINT ÉCLAIR

Entre 21 °C et 55 °C

CONSERVATION

12 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se conformer aux indications portées sur l'emballage.
Fiche de données de sécurité disponible sur le site www.quickfds.com

NOTA

En extérieur : impression pour bois. Lorsque l'impression de boiseries est assurée à l'intérieur à l'aide de SUPER DULPRIM SR, la continuité peut être assurée à l'extérieur. Sinon préférer EUROPAN SR.

Fiches techniques disponibles sur le site Internet www.guittet.com